



LEVASSEUR
Your paint expert

VERNIS POLYFOND AF MAT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le Vernis Polyfond AF Mat est un vernis polyuréthane aliphatique à deux composants, résistant aux U.V. mat, non-jaunissant, fongicide et particulièrement résistant aux agents chimiques.

REFERENCE DU PRODUIT

88/503

DOMAINE D'APPLICATION

Le Vernis Polyfond AF Mat s'utilise comme vernis universel. Ce produit s'applique sur brique, béton, pierre naturelle et tout support minéraux. Appliquer préalablement le Vernis D'Imprégnation Agua (Réf. 84/786) suivi de deux couches de Vernis Polyfond AF Mat.

Il peut également être appliqué sur acier, acier galvanisé et aluminium non peint après application du Vernis D'Accrochage (Réf. 08/949) et directement sur du polycarbonate non peint.

PREPARATION DU SUPPORT

Il doit être propre, sec, exempt de toute trace d'eau, de graisse ou d'éléments susceptibles de nuire à l'adhérence du vernis.

Temps de séchage du latex acrylique avant application du Polyfond : Minimum 48 heures à 20°C.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante : Minimum + 10°C.

Humidité relative : Maximum 80% HR.

Température du support : Au-dessus de +10°C.

PREPARATION DU MELANGE ET POTLIFE

100 parties Vernis Polyfond AF Mat

15 parties Durcisseur (Réf. 88/477)

Application au pistolet : \pm 20% Dilutif Polyfond Pistolet (Réf. 88/545)

à la brosse: \pm 10% Dilutif Polyfond Prosse (Réf. 88/546)

Bien homogénéiser et laisser débuller.

Potlife : 6 heures à 20°C.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

MISE EN ŒUVRE

Application conseillée en deux couche(s), afin d'obtenir un film sec à pores fermés.
Rendement : $\pm 7 \text{ m}^2 / \text{L}$

SECHAGE A 20°C

Hors-poussière : 20 minutes.
Hors-toucher : 2 h 30.
Sec et recouvrable : 24 heures.
Propriétés optimales : Après 7 jours.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après utilisation, à l'aide du Dilutif De Nettoyage AF (Réf. 90/404).

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 6 mois dans un emballage hermétiquement fermé et au frais.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com