



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

# POLYFOND VERNIS AF MAT

## PRODUCT BESCHRIJVING

De Polyfond Vernis AF Mat is een alifatisch polyurethaan 2K vernis, UV-bestendig, mat, niet vergelend, fungicide en zeer goed bestand tegen chemische stoffen.

## REFERENTIE

88/503

## TOEPASSINGSGBIED

De Polyfond Vernis AF Mat wordt gebruikt als een universeel vernis. Dit product wordt toegepast op baksteen, beton, natuursteen en alle ondersteunende mineralen. Breng eerst de Impregneervernis Agua (Ref. 84/786) aan gevolgd door twee lagen Polyfond Vernis AF Mat.  
Dit product wordt ook toegepast op staal, gegalvaniseerd staal en aluminium na de hechtingvernis (Ref. 08/949) en onmiddellijk op ongeverfd polycarbonaat.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Deze moet schoon, droog en vrij van alle sporen van water, vet of elementen die kunnen interfereren met de hechting van de lak.  
Droogtijd voor acryllatex alvorens het toepassen van de Polyfond : Minimum 48 uur bij 20 °C.

## GEBRUIKSVORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Min. 10 °C.  
Relatieve Vochtigheid : Maximaal 80% relatieve luchtvochtigheid.  
Temperatuur van de ondergrond : Boven de 10 °C.

## VOORBEREIDING EN POTLIFE

100 delen Polyfond Vernis AF Mat  
15 delen Verharder (Ref. 88/477)

Toepassing met pistool : ± 20% Verdunner Pistool (Ref. 88/545)  
Borstel : ± 10% Verdunner Borstel (Ref. 88/546)

Goed mengen en luchtballen laten ontsnappen.

Potlife : 6 uur bij 20°C.

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## UITVOERING

Aanbrengen twee lagen om een droge film met gesloten poriën verkrijgen.

Rendement :  $\pm 7 \text{ m}^2 / \text{L}$

## DROGING BIJ 20 ° C

Stofvrij : 20 minuten.

Off-touch : 2 uur 30.

Droog en Overschilderbaar : 24 uur.

Optimale eigenschappen : Na 7 dagen.

## REINIGEN VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na het gebruik met Kuisverdunner AF (Ref. 90/404).

## OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid : 6 maanden in een goed gesloten verpakking en koel opgeslagen.

*Onze productinformatie en technische aanbevelingen zijn voor de bijstand aan professionele werkers. Tijdens de uitvoering is raadzaam om te beginnen met een test.*

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)