



LEVASSEUR
Your paint expert

VERNIS POLYFOND D'ACCROCHAGE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Vernis polyuréthane à deux composants, incolore, servant de couche d'imprégnation et d'accrochage sur support minéral avant application de la Laque Polyfond F-IV.

REFERENCE DU PRODUIT

89/630

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante : Minimum +10°C.
Humidité relative : Maximum 80% HR.
Température du support : Au-dessus de +10°C.

PREPARATION DU MELANGE ET POTLIFE

100 parties Vernis Polyfond D'Accrochage
12 parties Durcisseur (Réf. 88/477)
Bien homogénéiser le mélange et laisser débuller.
Potlife : 8 heures à 20°C.

MISE EN ŒUVRE

Dépoussiérage du support. Brosse, éventuellement pistolet.
Rendement : 8m²/l (appliqué jusqu'à saturation du support).

SECHAGE A 20°C

Sec et recouvrable : Min. 5 h. Recouvrir ensuite, le plus vite possible, avec la finition max. 5 jours plus tard.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement après utilisation, à l'aide du Dilutif De Nettoyage AF (Réf. 90/404).

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 6 mois dans un emballage hermétiquement fermé et au frais.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com