



LEVASSEUR
Your paint expert

POLYFOND HECHTINGSVERNIS

PRODUCT BESCHRIJVING

De Polyfond Hechtingsverniss is een polyurethaan 2K verniss, kleurloos, gebruikt als impregnatie en hechtingslaag op minerale ondergrond alvorens de Polyfond Lak F-IV.

REFERENTIE

89/630

GEBRUIKSVORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Min. 10 °C.
Relatieve Vochtigheid : Maximaal 80% relatieve luchtvochtigheid.
Temperatuur van de ondergrond : Boven de 10 °C.

VOORBEREIDING EN POTLIFE

100 delen Polyfond Hechtingsverniss
12 delen Verharder (Ref. 88/477)
Goed mengen en luchtbellens laten ontsnappen.
Potlife : 8 uur bij 20°C.

UITVOERING

De ondergrond ontstoffen. Aan te brengen met kwast, eventueel met pistool.
Rendement : 8m²/l.

DROGING BIJ 20°C

Droog en overschilderbaar : Min 5 uur. Daarna zo vlug mogelijk de eindlaag overspuiten (Max 5 dagen later).

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na het gebruik met Kuisverdunner AF (Ref. 90/404).

OPSLAGCONDITIES

Houdbaarheid : 6 maanden in een goed gesloten verpakking en koel opgeslagen.

Onze productinformatie en technische aanbevelingen zijn voor de bijstand aan professionele werkers. Tijdens de uitvoering is raadzaam om te beginnen met een test.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com