



POLYFOND LAK F-IV

PRODUCT BESCHRIJVING

De Polyfond Lak F-IV is een twee-componenten polyurethaan vrij van aromatische koolwaterstoffen. Door zijn uitstekende weerstand tegen chemische en atmosferische invloeden, vormt het product een eindbekleding voor gebouwen en structuren.

De Polyfond lakF-IV kan eveneens toegepast worden op voertuigen voor openbaar vervoer, verkeersplaten en de meeste constructie materialen.

De Polyfond lak F-IV respecteert de milieunormen. Zijn samenstelling is vrij van aromatische koolwaterstoffen.

Aspect : Glanzend (>80), satijn (60), mat (10).

TOEPASSINGSGBIED

Geschikt voor de meeste minerale ondergronden (beton, baksteen, cementasbest, pierre de taille, silex lavé, composit materiaal, leder, metalen).

Is geschikt voor zowel binnen als voor buiten toepassing.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond en het gebruikte materiaal moeten proper en droog zijn, en geen sporen vertonen van water, vet of silicone.

Omgevingstemperatuur : Min. +10°C gedurende het ganse drogingsproces

Temperatuur van de ondergrond : Min. +10°C

Relatieve vochtigheid : Max. 80%

VOORBEREIDING EN HOUDBAARHEID IN DE POT

100 delen Polyfond Lak F-IV

25 delen Verharder 88/477

Potlife : 6 uur bij 20°C

VERWERKING

Bij gebruik van borstel :

- Verdunning met +/- 5% Verdunner Borstel 88/546.

Bij gebruik van pistool :

- Verdunning met +/- 15% Verdunner Pistool 88/545.
- Opening 0,23 tot 0,28 mm.
- Product druk 60 tot 100 bar.
- Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar.



LEVASSEUR
Your paint expert

22-06-22 / V1

Bij gebruik van airless :

- Verdunning met +/- 5% Verdunner Pistool 88/545.
- Opening 0,23 tot 0,28 mm.
- Product druk 60 tot 100 bar.
- Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar.

Verbruik : 8 m²/ltr.

Aanbrengen twee lagen. Wacht 24 uur vóór de toepassing van de tweede laag.

Optimale eigenschappen : Na 10 dagen.

KENMERKEN

Densiteit : 1,36

Vaste stofgehalte : 56,4%

Natte laagdikte : 110µm

Droge laagdikte : 60 µm

Persoz hardheid : 91 (24u) – 142 (45u) – 192 (96u) – 200 (168u)

REINIGEN VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na het gebruik met Polyester Afwas.

OPSLAG VOORWAARDEN

24 maanden in gesloten en ongeopende verpakking (component A).

12 maanden in gesloten en ongeopende verpakking (component B).

Opslag in een goed geventileerd lokaal met temperaturen die schommelen tussen de + 5 en + 35°C.

Onze productinformatie en technische aanbevelingen zijn voor de bijstand aan professionele werkers. Tijdens de uitvoering is raadzaam om te beginnen met een test

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/376 00 18 - Fax. 02/376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be