



LEVASSEUR
Your paint expert

LAQUE POLYFOND ANTI GRAFFITI AGUA

DESCRIPTION DU PRODUIT

Laque polyuréthane aliphatique à deux composants, applicable à la brosse, au rouleau ou au pistolet, hydrodiluable et particulièrement résistante aux agents chimiques.
Disponible en version brillante, satinée ou matte.

DOMAINE D'APPLICATION

Système Anti Graffiti permanent ayant une excellente résistance aux intempéries et aux produits chimiques. Facile à nettoyer même à haute pression. Applicable sur tous supports minéraux et supports métalliques moyennant l'application d'un primaire adéquat.
2 couches sont recommandées pour des performances optimales.

PARTICULARITÉ DU PRODUIT

Excellente adhérence sur la plupart des substrats minéraux tels que : béton, brique, pierre bleue, pierre de France, granite, silex lavé, pierres naturelles ou reconstituées, béton architectonique,...).
Résistance à la saponification (supports alcalins).
Résistance à l'encrassement, aux salissures atmosphériques, poussières, résidus de combustion.
Résistance aux U-V et aux intempéries (caractère non jaunissant, non farinant, maintien du degré de brillance, maintien du compromis souplesse/dureté).
Excellent compromis entre dureté de surface et flexibilité interne.
Résistance à l'abrasion, aux chocs, à la rayure et à l'usure.
Résistance aux graffitis (peintures, colle des affiches, goudrons,...).
Résistance aux attaques chimiques (huiles, graisses, acides dilués, attaques salines, attaques alcalines, eaux usées, hydrocarbures, détergents agressifs, solvants organiques, etc...).
Résistance aux attaques atmosphériques (érosion, intempéries, brouillard salin, pluie acides, etc...).
Résistance au frottement : Ce produit est classé classe I suivant la norme EN ISO 11998 « détermination de la résistance au frottement humide et à l'aptitude au nettoyage des revêtements ».
Perméabilité à la vapeur d'eau compatible avec la physique du bâtiment.
Imperméabilité à l'eau liquide, tenu à l'humidité.
Résistance à la carbonatation (diffusion CO₂, SO₂).
Le film de peinture résiste à l'attaque des moisissures et des champignons.

CONDITIONS D'UTILISATION

Température ambiante : Min. 10°C
Taux d'humidité : Max. 80%
Température du substrat : Min. 10°C

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Éliminer toutes traces de graisse, de silicones ou de vieilles peintures.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

PRÉPARATION DU MÉLANGE ET POT LIFE

100 parts de Laque Polyfond Agua
25 parts de Durcisseur 94/431
Pot life du mélange : 2h à 20°C
Rendement théorique : 8m² / L / couche.
Application en 2 couches.

TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Hors poussières : 1h.
Hors toucher : 4h.
Recouvrable : après 5h.
Anti graffiti : après 10 jours.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement à l'eau.
Sinon utiliser l'Agua Cleaner D7/111.

ELIMINATION DES GRAFFITIS

L'élimination des graffitis se fait à l'aide du Graffiti Net Gel 92/678.
Bien humecter la surface afin de permettre au produit de couvrir les inégalités. Traiter par petites surfaces.
Laisser agir le produit pendant quelques secondes, éviter les coulées.
Nettoyer à l'aide d'une brosse douce ou d'un chiffon jusqu'à disparition du graffiti.
Essuyer soigneusement avec un chiffon propre.
Répéter l'opération après quelques minutes au cas où il subsisterait un léger film coloré.
L'élimination des graffitis doit se faire par temps sec, avec une température de moins de 35°C afin de limiter l'évaporation des solvants contenus dans le Graffiti-net gel.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 1 an dans un emballage hermétiquement fermé et au frais.
Ne résiste pas au gel, ne pas transporter ou stocker en dessous de 5°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com