



LEVASSEUR
Your paint expert

POLYFONDLAK ANTI GRAFFITI AGUA

PRODUCT BESCHRIJVING

Twee componenten watergedragen aliphatische polyurethaan lak, toepasbaar met borstel, rol of pistool en een goede weerstand aan chemische producten.
Beschikbaar in blinkend, satijn of mat.

TOEPASSINGSGBIED

Permanente Anti Graffiti systeem met een zeer goede vulkracht, goede weerstand aan weersomstandigheden en chemische producten
Gemakkelijk te reinigen, zelfs met hoge druk. Toepasbaar op minerale ondergronden en metallische ondergronden (met toepassing van een geschikte primer).
Aangeraden wordt van 2 lagen te plaatsen en dit om de optimale eigenschappen te bekomen.

EIGENSCHAPPEN VAN DE BEKLEDING

Uitstekende hechting op de meeste minerale ondergronden zoals: beton, cementasbest, arduin, Franse steen, graniet, vuursteen, natuurlijke of samengestelde stenen, architectonisch beton.
Bestand tegen verzeeping.
Bestand tegen vervuiling en atmosferische verontreiniging zoals stof, roet.
Bestand tegen de UV stralen, weerbestendig (niet vergelend karakter, niet verpoederend, behoud van glans, behoud van de eigenschappen soepelheid-hardheid).
Heeft een goede verhouding oppervlakte hardheid en interne soepelheid.
Slijtvast, bestendig ten opzichte van schokken, krassen en slijtage.
Antigraffiti ten opzichte van verf, lijm van plakbrieven, vilstift.
Chemische weerstand ten opzichte van olie, vet, verdunde zuren, zout, alkaliën, bevulde waters, koolwaterstoffen, agressieve detergents, organische solventen.
Bestand tegen atmosferische invloeden zoals: erosie, weersinvloeden, zure atmosfeer, zoutnevel, zure regen, dooizouten.
Wrijvingsweerstand: Dit product is klasse I geklassificeerd volgens de norm EN ISO 11998 – Bepaling van de weerstand van organische deklagen aan natte wrijvingen.
Waterdampdoorlaatbaarheid en dit in overeenstemming met de fysische staat van het gebouw.
Ondoordringbaar voor water, vochtbestendig.
Bestand tegen carbonatering, diffusie CO² en SO².
De film van de deklaag is bestand tegen de aanval van schimmels en algen.

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C.
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%.
Temperatuur van de ondergrond minimaal : 10°C.

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Zorgvuldig alle sporen van vet, siliconen en oude verflagen verwijderen.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

MENGVERHOUDEN EN POT LIFE

100 volumedelen Polyfondlak Anti Graffiti Agua.
25 volumedelen Verharder 94/431.
Potlife van het mengsel is 2 uur bij 20°C.
Theoretisch verbruik : 8 m² / L / laag.
Toepassing in 2 lagen

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 1 uur.
Aanraakbaar na 4 uur.
Overspuitbaar na 5 uur.
Optimale anti-graffiti eigenschappen : Na 10 dagen.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met water.
Indien de vernis is aangedroogd met de Agua Cleaner D7/111.

VERWIJDEREN VAN DE GRAFFITI

De graffiti overdadig bevochtigen met Graffiti Net Gel 92/678 om in de oneffenheden in te dringen. Slechts met kleine oppervlakken te gelijk werken.
Enkele seconden laten inwerken, lopers voorkomen.
Reinigen met behulp van een halve zachte borstel of doek tot de graffiti is verdwenen. Zorgvuldig nawrijven met een propere doek.
De behandeling herhalen na enkele minuten indien er een licht gekleurde film achterblijft.
Het verwijderen van de graffiti moet gebeuren bij droog weer, bij een temperatuur lager dan 35°C om het verdampen van de solventen uit de Graffiti-net gel te beperken.

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 12 maanden in hermetisch gesloten verpakking.
Is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°C vervoeren en opslaan.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com