AGUALAC PU

DESCRIPTION DU PRODUIT

AGUALAC PU est une peinture émail de très haute qualité à base d'une dispersion acryl-polyuréthane en phase aqueuse. Elle possède un excellent pouvoir couvrant et un très bel arrondi. Brossabilité parfaite.
Finition mate ou satinée. Disponible en blanc et autres couleurs au choix.

DOMAINE D'APPLICATION

AGUALAC PU s'applique à l'intérieur comme à l'extérieur (sous abris) sur tout type de support : Métal, bois, plâtre, ciment, MDF. Supports préalablement préparés avec un primaire adéquat (Flexaprim Agua, Hydrogrip).

CONDITIONS D'UTILISATION

Température ambiante : min +5 à +30°C pendant l'application
Température du support : min. +5°C
Humidité relative : Max. 70%

PREPARATION DU MELANGE ET MISE EN OEUVRE

L'application du produit peut se faire à la brosse, au rouleau ou pistolet en 2 couches

- Si brosse ou rouleau, diluer avec 2% d'eau.
- Si pistolet airless, ne pas diluer.
- Si pistolet HVLP, diluer avec 5% d'eau.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau

CARACTERISTIOUES

Brillance : Satin 30GU suivant ISO2813, Rhopoint 60° (peut varier selon la teinte)
Brillance : Mat 10GU suivant ISO2813, Rhopoint 60° (peut varier selon la teinte)
Densité : 1.3 kg/L
Dureté : 88 s (à 24h) et 111s (à 1 semaine)
Extrait sec volumique : 36%
Extrait sec poids : 50%
Finesse : <10µm (suivant ISO1524)
Lavabilité : Classe 1 (suivant ISO11998)
Recouvrable : 4 à 6 heures (HR<70% et 20°C)
Rendement : 9 à 12m²/ltr. (dépend de la porosité du support)
Séchage : 1h HP, 2h sec à coeur
Viscosité : 3000 cp (Haake, rotor n°1 20°C)
VOC : 12 g/L (catégorie A/i limite 140g/L 2010)

CONDITIONS DE STOCKAGE

1an en emballage d'origine fermé et non entamé dans un local ventilé et sec, à l'abri de la lumière

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.
Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be