



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## EASYTOP

### PRODUCT BESCHRIJVING

Voor hout decoratie, meerdere lagen, in kleur of transparant (zie kleurenkaart), schimmelwerend en waterafstotend

### KENMERKEN

Schimmelwerend.  
UV-bestendig.  
Waterafstotend.  
Vochtbeheersing eigenschappen.  
Krasbestendig.  
Duurzaam en weerbestendig.  
Eenvoudig aan te brengen.  
Vloeit niet.  
Zeer decoratief.

### ONDERGRONDEN

Binnen en buiten toepassing.  
Langdurige bescherming.  
Toepasbaar op nieuw hout en als vernieuwing laag op oude ondergronden, droog en transparant.  
Ondergronden : Tropisch en inheems hout al geïmpregneerd.  
Chalets, deuren, chassis, balustrades, gevelbekleding, omheiningen, luiken,...

### VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

**Nieuwe ondergronden :**

Polijsen, afstoffen en ontvetten (gebruik ammoniak met afzelia).  
Geïmpregneerd hout: 3 lagen Easytop.  
Op niet-geïmpregneerd hout: 1 laag Easytop 50l + 2 lagen Easytop.

**Vernieuwing:**

Verwijder alle niet hechtende delen.  
Reinigen met white spirit of wassen als nodig.  
Polijsen als het oppervlak is nog steeds glanzend, stoffen, retoucheren blanke delen.  
Aanbrengen na 2 of 3 lagen Easytop.

### REINIGING VAN HET MATERIAAL

White spirit.

---

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## EIGENSCHAPPEN

Composition : Hars : Alkide urethaan hars

Pigment : Gemicroniseerde, non-troebel en sterk licht.

Solvent : fungicide actief.

Droge stofgehalte : In gewicht : 45% +- 2. In volume : 37% +- 2.

Densiteit : 0,90 kg/L bij 20°C (afhankelijk van de kleur).

Flash point : 41°C (DIN 51.758).

Toepassing : Borstel of rol (gebruiksklaar), pistool (Verdunnen met +- 10% White spirit).

Uitzicht : Satijn.

Droge laagdikte : 20µ.

Verbruik : 15-20 m<sup>2</sup>/L.

## DROOGTIJDEN

4-5 uur, afhankelijk van het absorptievermogen van het hout

Overschilderbaar : 24 uur.

## BEWARING

2 jaar in gesloten en ongeopende verpakking.

Opslaan in een goed geventileerd lokaal met een temperatuur tussen + 5 en + 30°C.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)