



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERETHANE MAT

PRODUCT BESCHRIJVING

Solventgebaseerde lasuur, zeer vloeïend, dringt diep in het hout, geschikt voor de behandeling en de eindafwerking van binnen en buiten schrijnwerkerij, mat uitzicht, bestaat in kleurloos en 11 verschillende houtkleuren en in decoratieve kleuren.

GEBRUIK

Houten raamkozijnen in binnenlands of exotische houtsoorten.
Buitendeuren, Veranda's, portieken, tuinhuisjes, chalets, omheiningen, houten schutsels.
Alle binnenschrijnwerkerij: meubelen, balken, lambriseringen,...

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Het product in de pot goed roeren voor gebruik. Dit tijdens het gebruik regelmatig herhalen.
Niet verwerken bij vochtig weer of bij temperaturen die lager liggen dan 12°C.
Nooit verwerken in volle zon of bij hevige warmte.
Indien Everethane Mat binnen wordt verwerkt moet dit gebeuren in een goed geventileerd lokaal.
Gepigmenteerde producten hebben een goede weerstand tegen afbraak door U.V. stralen.
Kleurloos enkel binnen gebruiken.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Voor nieuw hout : Schuren en ontstoffen voor men de eerste laag Everethane Mat aanbrengt. Vervolgens 2 tot 3 lagen aanbrengen in functie van het houtsoort en de blootstelling.
Het is niet nodig om tussen de lagen te schuren, tenzij men wil afwerken met een gesatineerd lasuur.
Voor geschilderd hout in goede staat : Lichtjes opschuren en de oppervlakte zorgvuldig reinigen alvorens een tot twee lagen aan te brengen om het object op te frissen.
Indien het hout behandeld was met een gesatineerde tixotrope lasuur is het aangeraden om deze op te frissen met everethane gel of everethane satin.
Op vergrijsd hout of op hout in slechte staat : Afbijten en schuren tot op mooi "wit" hout en vervolgens behandelen zoals nieuw hout.
De vochtigheidsgraad van het hout moet lager liggen dan 16%.

APPLICATIE

Met kwast of langharige rol (speciaal voor lasuur).
Kleurloos nooit buiten gebruiken. Alle kleuren kunnen onderling gemengd worden.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

EIGENSCHAPPEN

Hars : Gewijzigde alkyde hars
Pigmenten : Transparant mineraal
Solvent : Alifatisch
Aspect : Zijdemat (licht glanzend)
Kleuren : Kleurloos, den, eik, lichte eik, rustiek eik, kastanje, teak, notelaar, palissander, ebbenhout, groene den. Andere kleuren op aanvraag.
Viscositeit : Vloeïend
Droge stofgehalte : Ongeveer 25% (kleurloos)
Densiteit : 0,840 gr/cm³
Flash point : Boven de 36°C
Rendement : Ongeveer 80 ml/m² of 10 tot 12 m²/liter/laag

KENMERKEN

Accentueert gevoelig de houtnerven door haar transparante pigmentatie.
Beschermt het hout optimaal tegen de slechte weersomstandigheden en U.V. stralen.
Dringt diep in het hout.
Kan als grondlaag gebruikt worden voor een lazuur afwerking met Everethane Satin, Everethane Gel of Everhyd Satin (watergedragen).
Zeer vloeibaar product, gemakkelijk te verwerken. Ideaal voor verwerking op grote oppervlakten, zoals omheiningen, tuinhuisjes of chalets.

REINIGING

White Spirit of Eversolvent verdunning.

DROGINSVOORWAARDEN

Voor een optimale droging moeten de schrijnwerkerijen in een goed geventileerd lokaal geplaatst worden. Indien nodig tocht veroorzaken om de solventen te laten verdampen en de droging te bevorderen. Het hout nooit aan de volle zon blootleggen of het te dicht bij een warmtebron plaatsen.

DROOGTIJDEN BIJ 65% RV EN 20°C

Droog voor aanraking : 3 uren.
Verhandelbaar : 6 uren.
Overschilderbaar : 24 uren.

STABILITEIT

12 maanden in een gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com