



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERETHANE SATIN

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lasure en phase solvant, thixotrope, anti U.V. – enrichi à l'huile de pin – pour la finition des boiseries extérieures et intérieures. Aspect satiné. Pigmentation hautement transparente. Existe en incolore et 11 teintes bois et déco.

DOMAINE D'UTILISATION

Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique.
Portes extérieures, portails, vérandas.
Toutes les boiseries intérieures: meubles, lambris, poutres,...

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Pour des bois neufs : Poncer et dépeussier correctement avant la première couche de Everethane Satin légèrement dilué (ou de préférence Everethane Mat). Ensuite, appliquer deux couches de Everethane Satin. Egrenier entre chaque couche pour un aspect plus beau et plus durable.
Pour des bois lasurés en bon état : Poncer légèrement et nettoyer soigneusement la surface à traiter avant de remettre une ou deux couches de rappel.
Sur des bois grisailés, ou sur un revêtement en mauvais état : décaper et poncer jusqu'au bois «blanc» et procéder comme sur bois neuf.
Bien remuer le produit dans le bidon avant emploi.
Ne pas travailler par temps humide ou par des températures inférieures à 12°C.
Ne jamais appliquer le produit en plein soleil ou par trop fortes chaleurs.
Si vous utilisez Everethane Satin à l'intérieur, veillez à bien aérer le local.

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Le bois doit être correctement poncé et dépeussier avant l'imprégnation avec Everethane Primer.
L'humidité du bois doit être inférieure à 16%.

MISE EN ŒUVRE

A la brosse ou au rouleau à poils longs (spécial lasures).
Ne jamais employer l'incolore seul à l'extérieur. Toutes les teintes sont miscibles entre elles.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

CARACTÉRISTIQUES

Liants : Résines alkydes modifiées.

Pigments : Minéraux transparents.

Solvant : Aliphatique.

Aspect : Satiné.

Teintes : Incolore, pin, chêne clair, chêne, chêne rustique, châtaignier, teck, noyer, palissandre, ébène, vert sapin.

Viscosité : Thixotrope.

Extrait sec : Env. 45 % (incolore).

Densité : 0,90 g/cm³

Point éclair : Supérieur à 36 °C.

Rendement : Env. 80 ml/m², soit 10 à 12m² par couche par litre.

PROPRIÉTÉS

Rehausse le veinage du bois par sa pigmentation hautement transparente.

Enrichi à l'huile de pin, nourrit et protège le bois.

Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries.

Idéal pour la décoration et la finition des belles menuiseries extérieures, Everethane Satin garantit la stabilité dimensionnelle des éléments en bois.

Le point de coulure élevé en fait un produit très facile à appliquer.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

White spirit ou diluant Eversolvant.

CONDITIONS DE SÉCHAGE

Pour un séchage optimal, les boiseries doivent être placées dans un endroit bien ventilé. Au besoin créer un courant d'air, pour éliminer les solvants et accélérer le séchage. Ne jamais exposer les boiseries aux rayonnements directs du soleil ou trop proche d'une source de chaleur.

TEMPS DE SÉCHAGE À 65% RH et 20°C

Sec au toucher : 4 heures.

Manipulable : 8 heures.

Entre couches : 24 heures.

CONDITIONS DE STOCKAGE

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com