



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## EVERETHANE SATIN

### PRODUCT BESCHRIJVING

Solventgebaseerde lazuur, tixotroop, anti UV – versterkt met dennenhars - geschikt voor de behandeling en de eindafwerking van binnen en buiten schrijnwerkerij, zijdeglans uitzicht, hoog doorschijnende pigmentatie. Bestaat in kleurloos en 11 verschillende houtkleuren en in decoratieve kleuren.

### GEBRUIK

Houten raamkozijnen in binnenlands of exotische houtsoorten.  
Buitendeuren, Veranda's, portieken, tuinhuisjes, chalets, omheiningen, houten schutsels.  
Alle binnenschrijnwerkerij : meubelen, balken, lambriseringen,...

### APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Gekleurde pigmenten hebben een zeer goede weerstand aan de afbraak door U.V. stralen. Kleurloos kan enkel binnen gebruikt worden.  
Het product in de pot goed roeren voor gebruik.  
Het product niet verwerken bij vochtig weer of met temperaturen die lager liggen dan 12°C.  
Het product nooit in de volle zon gebruiken of bij tropische temperaturen.  
Indien U Everethane Satin binnen verwerkt, moet het lokaal goed geventileerd worden.

### APPLICATIEVOORWAARDEN

Voor nieuw hout: Schuren en ontstoffen voor men de eerste laag aanbrengt van lichtjes verdunde Everethane Satin ( of beter nog: Everethane Mat). Vervolgens 2 lagen Everethane Satin aanbrengen. Tussen de lagen even aftoppen om een egaler en mooier resultaat te bekomen.  
Gelasuurd hout in goede staat: lichtjes opschuren en de oppervlakte zorgvuldig reinigen alvorens een tot twee lagen aan te brengen om het object op te frissen.  
Op vergrijsd hout of op hout in slechte staat: afbijten en schuren tot op mooi "wit" hout en vervolgens behandelen zoals nieuw hout.

### APPLICATIE

Kwast of langharige rol (speciaal voor lazuren).  
Kleurloos nooit buiten gebruiken. Alle kleuren zijn onderling mengbaar.

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## EIGENSCHAPPEN

Hars : Gewijzigde alkyde hars  
Pigmenten : Transparant mineraal  
Solvent : Alifatisch  
Aspect : Zijdeglans  
Kleuren : Kleurloos, den, eik, lichte eik, rustiek eik, kastanje, teak, notelaar, palissander, ebbenhout, groene den.  
Viscositeit : Tixotroop  
Droge stofgehalte : Ongeveer 45% (kleurloos)  
Densiteit : 0,90 gr/cm<sup>3</sup>  
Flash point : Boven de 36°C  
Rendement : Ongeveer 80 ml/m<sup>2</sup> of 10 tot 12 m<sup>2</sup>/liter/laag

## KENMERKEN

Accentueert gevoelig de houtnerven door haar transparante pigmentatie. Verrijkt met dennenhars, voedt en beschermt het hout. Beschermt het hout optimaal tegen de slechte weersomstandigheden en U.V. stralen. Ideaal voor de decoratie en de verfraaiing van mooie buitenschilderwerken. Everethane Satin waarborgt de dimensionale stabiliteit van het hout. Dank zij het feit dat het toegepast kan worden in dikke laagdiktes vormt het een eenvoudig aan te brengen product.

## REINIGING

White Spirit of Eversolvent verdunning.

## DROGINSVOORWAARDEN

Voor een optimale droging moeten de schrijnwerkerijen in een goed geventileerd lokaal geplaatst worden. In geval van nood tocht veroorzaken om de solventen te laten verdampen en de droging te bevorderen. Het hout nooit aan de volle zon blootleggen of het te dicht bij een warmtebron plaatsen.

## DROOGTIJDEN BIJ 65% RV EN 20°C

Stofdroog : Ongev. 1 uur.  
Droog voor aanraking : 5 uren.  
Schuurbaar : Na minimaal 12 uren.  
Overschilderbaar : Aanbevolen na 24 uren.

## STABILITEIT

12 maanden in een gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)