



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## EVERHYD COLOR

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture en phase aqueuse spéciale bois extérieurs – microporeuse – aspect satiné.  
Existe en blanc et nombreux coloris (teintes RAL, NCS,...).

### DOMAINE D'UTILISATION

Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique.  
Portes extérieures. Vérandas,...  
Bardages en bois, chalets, abris de jardin.

### CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Remuer le produit dans le bidon avant utilisation.  
Peindre à une température supérieure de 15°C.  
Le produit est prêt à l'emploi, ne pas le diluer.  
Ne pas peindre en plein soleil ou par temps humide ou froid.

### PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Sur bois neuf :

Poncer et dépeussier soigneusement avant d'appliquer une première couche de Everhyd Mat. Ensuite, appliquer 2 couches de Everhyd Color. Egrenier entre chaque couche pour un aspect plus beau et plus durable.

Appliquer une première couche (non diluée), puis égrener la surface avant la ou les couches suivantes.

Afin de bloquer les rejets de tanins des bois comme le merbau appliquer au préalable une couche de Everhyd Filler (voir fiches techniques).

La plupart des essences conviennent, mais il est recommandé de faire un essai préalable.

En rénovation sur bois déjà peints ou lasurés :

Veillez à ce que les anciennes couches soient bien adhérentes avant d'appliquer une à deux couches de rappel.

Si les anciennes couches sont écaillées ou si le bois est grisailé, décaper, poncer jusqu'au bois nu et effectuer le travail comme sur bois neuf.

L'humidité du bois doit être inférieure à 16 %.

### MISE EN ŒUVRE

Application à la brosse :

Ne pas diluer. Poncer entre chaque couche avec un papier de verre fin à très fin, puis dépeussier soigneusement avant la couche suivante.

---

#### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## CARACTÉRISTIQUES

Liants : Résines acryliques modifiées.  
Pigments : Résistants aux UV.  
Solvant : Eau.  
Aspect : Satiné  
Viscosité : Fluide.  
Teintes : Teintes RAL, NCS,...  
Extrait sec > 45%.  
Densité : 1,30 g/cm<sup>3</sup>  
Point éclair : Non inflammable.  
Rendement : 8 à 10 m<sup>2</sup>/litre par couche.

## PROPRIÉTÉS

Effet perlant, empêche l'eau de ruissellement de pénétrer.  
Excellente adhérence sur les bois résineux.  
Application aisée, thixotrope. Excellent tendu.  
Très bonne résistance au blocking et au blushing.  
Très grande résistance aux intempéries et aux rayonnements U.V.  
Respectueux de l'environnement, car très faible teneur en solvants, sans siccatif au plomb.  
Séchage rapide, sans odeur.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau, ou thinner synthétique pour le produit séché.

## CONDITIONS DE SÉCHAGE

Pour un séchage optimal, les boiseries doivent être stockées dans un endroit suffisamment ventilé, à une température de 15°C minimum et dont l'humidité de l'air sera inférieure à 65 % HR.

## TEMPS DE SÉCHAGE À 65% RH et 20°C

Hors poussière : Env. 30 min.  
Sec au toucher : Env. 1 heure.  
Ponçable : Après 3 heures mini.  
Recouvrable : Conseillé après 6 h.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel. Craint le gel.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)