



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERHYD MAT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lasure en phase aqueuse, très fluide, pénétrante – pour la finition des boiseries extérieures et intérieures. Aspect mat. Pigmentation hautement transparente. Existe en incolore et 13 teintes bois et déco.

DOMAINE D'UTILISATION

Châssis de fenêtres en bois indigène ou exotique.
Portes extérieures, portails, vérandas.
Toutes les boiseries intérieures: meubles, lambris, poutres,...

PROPRIÉTÉS

Rehausse le veinage du bois par sa pigmentation hautement transparente.
Séchage rapide, sans odeur.
Excellente résistance aux U.V. et aux intempéries.
Idéal pour la décoration et la finition des belles menuiseries extérieures, Everhyd Mat garantit la stabilité dimensionnelle des éléments en bois.
Convient parfaitement comme couche de fond d'une lasure de finition satinée tel que Everhyd Satin.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

Tous les produits pour boiseries extérieures sont à réserver pour le traitement des surfaces verticales ou obliques (inclinaison > 15°).

Les produits pigmentés bénéficient d'une excellente résistance contre les dégradations causées par le rayonnement U.V. L'incolore est à réserver pour une utilisation à l'intérieur uniquement.

Pour des bois neufs : poncer et dépoussiérer correctement avant la première couche de Everhyd Mat. Appliquer deux à trois couches suivant la nature du bois ou son exposition aux intempéries. Il n'est pas nécessaire de poncer entre les couches, sauf si vous désirez employer une lasure satinée comme couche finale.

Pour des bois lasurés en bon état : Nettoyer soigneusement la surface à traiter avant de remettre une ou deux couches de Everhyd Mat. Il est cependant recommandé d'égrener légèrement la surface avant la première couche de rappel.

NB: si le bois avait été traité avec une lasure thixotrope satinée, il est préférable d'employer Everhyd Satin.

Sur des bois grisillés, ou sur un revêtement en mauvais état : Décaper et poncer jusqu'au bois "blanc" et procéder comme sur bois neuf.

Bien remuer le produit dans le bidon avant emploi.

Ne pas travailler par temps humide ou par des températures inférieures à 12°C.

Ne jamais appliquer le produit en plein soleil ou par trop fortes chaleurs.

MISE EN ŒUVRE

A la brosse ou au rouleau à poils longs (spécial lasures).

Ne jamais employer l'incolore seul à l'extérieur. Toutes les teintes sont miscibles entre elles. La teinte finale peut varier en fonction de l'essence du bois et du traitement appliqué (toujours procéder à un essai préalable).

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

CARACTÉRISTIQUES

Liants : Résines acryliques modifiées.

Pigments : Oxydes de fer transparents..

Solvant : Eau.

Aspect : Mat.

Teintes. Incolore, pin, chêne clair, chêne, chêne rustique, châtaignier, teck, noyer, palissandre, ébène, vert sapin, gris bleu, gris pierre.

Viscosité : Thixotrope.

Extrait sec : Environ 22 % (incolore)

Densité : 1,00 +/- 0,05 g/cm³

Rendement : 10 à 12 m² / L par couche, selon l'essence et la préparation des supports.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Eau

CONDITIONS DE SÉCHAGE

Pour un séchage optimal, les boiseries doivent être placées dans un endroit bien ventilé. Au besoin créer un courant d'air, pour éliminer les solvants et accélérer le séchage.

Ne jamais exposer les boiseries aux rayonnements directs du soleil ou trop proche d'une source de chaleur.

TEMPS DE SÉCHAGE À 65% RH et 20°C

Sec au toucher : 60 min.

Manipulable : 2 heures.

Entre couches : 8 heures.

CONDITIONS DE STOCKAGE

12 mois en emballages fermés et à l'abri du gel. Craint le gel.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be