



LEVASSEUR
Your paint expert

EVERHYD MAT

PRODUCT BESCHRIJVING

Watergedragen lazuur, UV bestendig, voor de behandeling van binnen en buiten schrijnwerk. Uitzicht : mat. Hoog doorschijnende pigmentatie. Bestaat in kleurloos en 11 verschillende houtkleuren en in decoratieve kleuren.

GEBRUIK

Houten raamkozijnen in binnenlands of exotische houtsoorten.
Buitendeuren, Veranda's, portieken, tuinhuisjes, chalets, omheiningen, houten schutsels.
Alle binnenschrijnwerk: meubelen, balken, lambriseringen,...

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Voor nieuw hout : Schuren en ontstoffen voor men de eerste laag aanbrengt van lichtjes verdunde Everethane Mat. Vervolgens 2 lagen Everhyd Mat aanbrengen.
Tussen de lagen even aftoppen om een egalere en mooiere resultaat te verkrijgen.
Gelasuurd hout in goede staat: lichtjes opschuren en de oppervlakte zorgvuldig reinigen alvorens een tot twee lagen aan te brengen om het object op te frissen.
Op vergrijsd hout of op hout in slechte staat: afbijten en schuren tot op mooi "wit" hout en vervolgens behandelen zoals nieuw hout.
Het product in de pot goed roeren voor gebruik.
Het product niet verwerken bij vochtig weer of met temperaturen die lager liggen dan 12°C.
Het product nooit in de volle zon gebruiken of bij tropische temperaturen.

APPLICATIE

Kwast :
Kleurloos nooit buiten gebruiken. Alle kleuren zijn onderling mengbaar.

KENMERKEN

Accentueert zichtbaar de houtnerven door haar transparante pigmentatie.
Sneldrogend en reukloos.
Ideaal voor de decoratie en de verfraaiing van mooie buitenschilderwerken. Everhyd Mat waarborgt de dimensionale stabiliteit van het hout.
Mooie kantendekking en uitstrijkbaarheid.

REINIGING

Zeeprijk water of Eversolvent voor gedroogde verf.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

EIGENSCHAPPEN

Hars : Gewijzigde acrylaathars
Pigmenten : Transparant mineraal
Solvent : Water
Aspect : Mat
Kleuren : Kleurloos, den, eik, lichte eik, rustiek eik, kastanje, teak, notelaar, palissander, ebbenhout, groene den.
Viscositeit : Tixotroop
Droge stofgehalte : >40% (kleurloos)
Densiteit : 1,12 gr/cm³
Flash point : N.A.
Rendement : Ongeveer 80 ml/m² of 10 tot 12 m²/liter/laag

DROGINSVOORWAARDEN

Voor een optimale droging moeten de schrijnwerkerijen in een goed geventileerd lokaal geplaatst worden. In geval van nood tocht veroorzaken om de droging te bevorderen.
Het hout nooit aan de volle zon blootleggen of het te dicht bij een warmtebron plaatsen.

DROOGTIJDEN BIJ 65% RV EN 20°C

Droog voor aanraking : 30 minuten.
Verhandelbaar : 1,5 uur.
Overschilderbaar : 4 uren.

STABILITEIT

12 maanden in een gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com