



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## EVERXYL AQUA PU

### PRODUCT BESCHRIJVING

Watergedragen polyurethaan blanke lak voor schrijnwerkerijen (binnen en buiten) : Trappen, parket, deuren, meubelen, keukens, mdf...

1 componente product met zeer hoge mechanische en chemische weerstand, dat hout tot zijn volle waardigheid laat bloeien – natuurlijk aspect- beschikbaar als aflak na inkleuren (RAL, NCS...) - versterkte uv bescherming – reukloos – snelle droging – zonder aanzetten – wordt met rol of kwast aangebracht, HLVP pistool.

### GEBRUIK

Parket en houten trappen.

Meubelen, werktafels, keukens,...

Binnendeuren, lambriserings, balken, zolderingen, MDF panelen.

### APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Het product in de pot goed roeren voor gebruik. Het product is klaar voor gebruik, niet verdunnen. De temperatuur van het lokaal moet hoger liggen dan 12°C.

### VOORZORGEN

Gebruik het product in goed geventileerde ruimtes. Niet eten, drinken of roken tijdens de verwerking. Voeding en andere materies slechts in contact brengen met het gereedschap nadat het gereinigd werd. Na de arbeid de lichaamsdelen die in aanraking kwamen met het product goed wassen.

### VOORBEREIDING

Parket en trappen :

Nieuw parket : Effen aan de hand van een voor parketten ontworpen schuurmachine, dit in de richting van de vezels van het hout. Schuur in 3 fazen door steeds gebruik te maken van fijnere korrels.

- 1ste schuurgang : Grof, om te effen waar nodig.

- 2de schuurgang : Gemiddelde korrel (P120 tot P180) voor een regelmatig uitzicht.

- 3de schuurgang : Fijne korrel (P240 tot P400) voor een mooi uitzicht. Polijsten met een boenborstel.

MDF Panelen :

Gebruik, voor een optimaal resultaat, hoge densiteitpanelen. Geen enkele grondlaag is nodig voor het aanbrengen van dit product, zelfs niet op de kanten.

Schuur achtereenvolgens met korrel P 320 en P400 tussen de lagen.

Vezelplaten :

Voldoende schuren (tot men een mat aspect bekomt) en ontvetten.

Behandel in 1 tot 2 lagen naar gelang het beoogd aspect en de ondergrond.

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## APPLICATIE

Goed roeren voor gebruik. Everxyl Aqua PU is klaar voor gebruik, geen extra verdunning geëist. De ondergrond niet behandelen bij een temperatuur lager dan 12°C en een relatieve luchtvochtigheid hoger dan 85%.

Applicatie : Met kwast (speciale voor watergedragen producten) of met kortharige rol (speciale voor watergedragen producten), aanbrengen in gelijke laagdiktes. Toepassing met pistool is ook mogelijk (verdunning tussen 5 en 10% water).

Wordt in 2 tot 3 lagen aangebracht (in functie van het hout en het gewenste resultaat). Everxyl Aqua PU mag met water verdund worden (max. 5 %) in de eerste laag. Nadien lichtjes aftoppen tussen de lagen. De tweede laag mag na een droogtijd van 3 tot 4 uren

Aangebracht worden in normale applicatieomstandigheden, maar men moet schuren indien men meer dan 24 uren wacht.

Raadgeving : Voor schokgevoelige en hevige belaste oppervlakken (parket, trappen, deuren, werkbladen...) en behandeld met een gekleurd product, is het aangeraden om met een kleurloze eindlaag te eindigen, dit om het verkregen aspect te bestendigen.

Onderhoud: Everxyl Aque PU wordt bij voorkeur gebruikt op ondergronden die met hetzelfde type product werd behandeld (een componenten watergedragen producten). Aftoppen en ontstoffen alvorens men 1 tot 2 lagen aanbrengt. In twijfelgevallen, het hout kaal schuren en behandelen zoals nieuw hout.

Het parket moet volledig zuiver zijn en ontstof. De vochtigheidsgraad van de ondergrond mag niet hoger liggen dan 10%. Vermijd om afwasmiddelen of bleekmiddelen te gebruiken.

## EIGENSCHAPPEN

Hars : Polyurethaan harsen

Pigmenten : Mineraal.

Solvent : Water

Aspect : Zijdeglans (standaard), mat of geboend mat

Kleuren : Kleurloos, den, lichte eik, eik, kastanje, teak, acajou, notelaar, rustiek eik, palissander, ebbenhout, groenen den, steen grijs, blauw grijs + RAL, NCS,...

Viscositeit : Vloeierend

Droge stofgehalte : In vol. 32% +/- 3%

Densiteit : 1,00 gr/cm<sup>3</sup>

Flash point : N.A.

Rendement : Kwast of rol +/- 10m<sup>2</sup>/ltr

## KENMERKEN

Uitstekende weerstand tegen schuren en krassen.

Bijzonder bestand tegen chemische huishoudelijke producten, water en vetten.

Geschikt voor alle houtsoorten.

Aanbevolen voor het behandelen van parket en hout afwerkingen in gebruikte lokalen.

Snelle droging, reukloos, niet toxisch.

Zijdenachtig uitzicht, zacht bij het aanraken.

Laat een goede kantenvulling van MDF panelen toe.

Polyurethaan hars van de laatste generatie met uitzonderlijk hoge chemische en mechanische weerstand.

## REINIGING

Water onmiddellijk na gebruik.

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## DROGINSVOORWAARDEN

Een omgevingstemperatuur van minstens 12°C behouden en goed ventileren.

## DROOGTIJDEN BIJ 65% RV EN 20°C

Stofdroog : 15 tot 20 min.

Droog voor aanraking : Ong. 1 uur.

Schuurbaar : Ong. 3 uren.

Overschilderbaar : Aanbevolen na 4 uren wachttijd.

Gebruik : De uiteindelijke hardheid wordt in goede omstandigheden na 5 tot 8 dagen droging bekomen. Een gekleurde vloer niet bedekken (tapijten enz.) gedurende de eerste 10 dagen die volgen op de applicatie.

## STABILITEIT

12 maanden in een gesloten verpakking en vorstvrij opgeslagen.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)