



FORMULE 12

DESCRIPTION DU PRODUIT

Formule 12 est un latex vinylique de couleur blanche pour finition murale intérieure mate.
Formule 12 répond aux prescriptions du cahier des charges du Ministère des Travaux Publics Belge, Administration des bâtiments. Consistance : Thixotropique
Le produit est particulièrement couvrant et a obtenu un Ecolabel.

CARACTERISTIQUES PARTICULIERES

- Inodore
- Très opacifiant et très blanc
- Pénétration régulière dans le support
- D'un entretien facile
- Son séchage régulier donne une surface sans défaut et sans reprises
- Présente une excellente lavabilité

PROPRIETES

Composition : liant : composé pva exempt d'huile et de plastifiant suivant DIN 55945.

Extrait sec : 60 % ± 2% en poids et 54% ± 2% en volume.	Brillance : 2 GU
Viscosité à 20°C : 6000mPas Brookfield – 100rpm – spindle n°6	Densité : 1,51 ± 0,1
Séchage à 20°C 60%HR et 40 µm secs:	Au toucher : 1 heure
	Recouvrable : 6 heures
	Rendement théo. : 10-12m ² /L (sur support lisse et sans perte)
	Résistance aux frottement humides : Cl. 2 (ISO 11998)

APPLICATION

- À la brosse, rouleau : Prêt à l'emploi. La première couche peut être diluée de 2 à 5% d'eau.
- Au pistolet :

	Dilution	Type de buse	Pression
Pistolet airless	5 et 10% d'eau	415 - 421 et 515 – 521	220 bars
Pistolet airless-assisté	5 et 10% d'eau	415 – 421 et 515 – 521	Entre 120 et 220 bars

PREPARATION DU SUPPORT

Formule 12 s'applique sur surfaces murales intérieures neuves ou déjà peintes, propres et non-farinantes (plafonds, plâtres, briques, béton, enduits de ciment, bois, contre-plaqué, papier-peints, ...)

- **Sur fonds neufs :**
 - Dégraisser, dépeussier et nettoyer.
 - Reboucher les crevasses avec un enduit.
 - Toute partie métallique doit être traitée à l'aide d'un primaire synthétique.
 - Les surfaces en plâtre ou farinantes pourront être traitées au préalable avec une couche de Primer de type Primer One ou Flexaprim Agua
- **Fonds anciens :**
 - Enlever toutes les parties non adhérentes ou écaillantes. En cas de nettoyage par lavage sous pression, respecter un séchage rigoureux.
 - Si le support est farinant, appliquer une couche de Primer One ou de Flexaprim Agua.



LEVASSEUR
Your paint expert



EU Ecolabel : LU/044/002

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau

CONDITIONS DE STOCKAGE

1 an en emballage d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé et sec à une température entre + 5°C et + 35°C. Craint le gel.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be