LEVASSEUR
Your paint expert

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR*
A+
A+ A B C
* Classification en fonction de tests d'émission effectués selon la norme ISO 16000, sur dix particules organiques volatiles différentes. Echelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HYDROGRIP

DESCRIPTION DU PRODUIT

Primaire inodore à séchage rapide. Blanc, teintable, d'aspect mat. Convient pour le bâtiment mais est surtout adapté pour les travaux industriels intérieurs et extérieurs.
S'applique sur tout support : métallique, galvanisé, aluminium, inox, pierres, carrelages, verre, MDF, plastique, anciennes peintures à base de solvants où il présente une très bonne dureté et un bon accrochage.

COMPOSITION

Résine 100% acrylique en dispersion dans l'eau.

MODE D'EMPLOI

Dégraissage : Essentiel avant toute mise en peinture. Frotter les supports avec une éponge imbibée de dégraissant de type R-Clean, rincer et essuyer ensuite avec du papier absorbant.
1. Application brosse et rouleau : Hydrogrip peut être dilué avec 2 à 5% d'eau.
2. Application pistolet – 2 couches minces
- Ouverture: 1,2 à 1,5
- Pression : 2 bars sur la cuve.
- Dilution : 10% eau pour une viscosité d'application de 30 sec. A la coupe FORD N° 4.
- Epaisseur humide : 110 à 125 microns. Epaisseur sèche : 70 à 75 my.

La température idéale de travail dans la cabine de pistolage est de 18°C à 20°C.
Pour une accélération du séchage la température de celle-ci peut être amenée à 40°C max. Il est impératif que le laps de temps de 30 minutes après pistolage soit respecté avant de monter en température.

SECHAGE

Hors poussières : 15-30 min.
Sec/Recouvrable après : 2 heures.
Recouvrable après 48 heures par des peintures solvantées.

PROPRIETES

- Extrait sec: 59,9 %.
- Densité: 1,29.
- Rendement : 6 à 8 m² / l.
- VOC : Valeurs limites UE pour ce produit (Cat.IIA.i) 140g/l(2010), la valeur actuelle est de 21g/l.

CONDITIONS DE STOCKAGE

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C. Craint le gel.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.
Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be