



LEVASSEUR
Your paint expert



* Classification en fonction de tests d'émission effectués selon la norme ISO 16000, sur dix particules organiques volatiles différentes. Echelle de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

HYDROGRIP

PRODUCT BESCHRIJVING

Hechtingslaag zonder geur. Snelle droging. Matte uitzicht. Bestemd voor gebouwen, maar kan binnen of buiten toegepast worden voor industriële werkzaamheden.

Bestemming : Alle metalen, galvanisatie, aluminium, inox, steen, vloeren, glas, MDF, plastic, oude solvent gebaseerde verven waarop het een zeer goed hechting heeft en duurzaamheid.

SAMENSTELLING

100% acrylaat hars opgelost in water.

TOEPASSING

Ontvetting : Dit is belangrijkste handeling ter voorkoming van problemen. Schuur de te behandelen delen met een scotch bride of met een schilderspons doordrenkt met een ontvetter type R-Clean en droogt de oppervlakte met zuivere doeken.

1. Toepassing met kwast of rol : Hydrogrip mag met 2 tot 5% water verdund worden.

2. Toepassing met spuitpistool – 2 dunne lagen

- Spuitkop : 1,2 tot 1,5

- Druk : 2 bars aan het vat.

- Verdunning : 10% water toevoegen tot een spuitviscositeit van 30 sec. Ford cup N°4.

Natte film : 110 – 125 µ. Droge film : 70-75 µ.

De ideale toepassingstemperatuur in de spuitcabine is 18-20°C. Voor een snellere droging mag de temperatuur opgevoerd worden tot max. 40°C. Een uitdamp tijd van minstens 30 min. moet in acht genomen worden tussen de applicatie en het geforceerd drogen.

DROGING

Stofvrij : 15-30 min.

Droog : 2 uren.

Overschilderbaar na 48 uur met verven op basis van solventen.

EIGENSCHAPPEN

- Vaste stofgehalte : 59,9 %.

- Densiteit : 1,29.

- Rendement : 6 - 8 m² / l.

- VOC : 21g/l.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

1 jaar in ongeopende originele verpakking. Bewaren in een geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen + 5°C en + 35°C. Vreest vorst.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be