



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## LAQUE RS

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Email satiné de consistance thixotropique.  
S'applique sur toutes surfaces : bois, métaux, plâtre, etc...  
La Laque RS offre un excellent pouvoir couvrant et un excellent arrondi.

### CARACTERISTIQUES

Microporeuse, régulateur et stabilisateur d'humidité.  
Résistance aux déformations des supports.  
Durable et souple.  
Lavabilité et brossabilité.

### PREPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Les surfaces doivent être préparées au moyen d'une couche de Flexaprim FO poncée légèrement après séchage.

Boiseries : Si bois neufs, léger ponçage et dépoussiérage (les bois exotiques étant dégraissés)

Si bois peints, ponçage et dégraissage ou décapage

Comme primaire dilution avec 5-10% de White Spirit

Comme intermédiaire et finition : tel quel

Autres matériaux : comme laque classique avec couche de fond appropriée.

### MODE D'EMPLOI

La Laque RS s'applique à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Une légère dilution peut être effectuée avec du White Spirit.

Au pistolet, haute ou basse pression, ajouter 15% de White Spirit.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rendement : 10 à 12 m <sup>2</sup> / litre selon porosité du support	Nature de la résine : Alkyde-uréthane
Aspect du film sec : Satin	Extrait sec en poids : 67%
Densité : 1.26	Point éclair : 40°C (Thinner Inodore L-12686)
Séchage au toucher : 5 à 6 heures	Recouvrable : 24heures
VOC : < 300 g/l (Valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/d) : 300 g/l(2010))	

### NETTOYAGE ET DILUTION

Au White Spirit

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)