



LEVASSEUR
Your paint expert

LAQUE RS

PRODUCTBESCHRIJVING

Satijnemail met thixotrope consistentie.
Kan worden aangebracht op alle ondergronden: hout, metaal, gips, enz.
De RS-lak biedt een uitstekend dekkend vermogen en een perfecte vloeï.

KENMERKEN

Microporeus, vochtregulerend en -stabiliserend.
Bestand tegen vervorming van de ondergrond.
Duurzaam en elastisch.
Afwasbaar en borstelvast.

ONDERGRONDVOORBEREIDING

De oppervlakken moeten worden voorbereid met een laag Flexaprim FO, licht geschuurd na droging.
Houtwerk :

- Bij nieuw hout: licht schuren en stofvrij maken (exotisch hout ontvetten).
- Bij geschilderd hout: schuren en ontvetten of afbijten.

Als primer : verdunnen met 5–10% White Spirit.
Als tussenlaag en afwerking : onverdund gebruiken.
Andere materialen : toepassen als klassieke lak met geschikte grondlaag.

GEBRUIKSAANWIJZING

De RS-lak kan worden aangebracht met borstel, roller of spuit.
Een lichte verdunning met White Spirit is mogelijk.
Bij verspuiten, zowel hoge als lage druk, tot 15% White Spirit toevoegen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Opbrengst : 10 tot 12 m ² /liter	Aard van de hars: Alkyd-urethane
Uiterlijk van de droge film: satijn	Droge stofgehalte (gewicht): 67%
Dichtheid : 1.26	Vlampunt : 40°C
Aanraakdroog: 5 tot 6 uur	Herwerkbaar : 24heures
VOS: < 300 g/l (EU-grenswaarden voor dit product (cat. IIA/d): 300 g/l (2010))	

REINIGING EN VERDUNNING

Met White Spirit

Onze productinformatie en technische aanbevelingen dienen als ondersteuning voor professionele gebruikers. Bij de toepassing raden wij altijd aan eerst een proefstuk uit te voeren.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be