



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## LAQUE RB

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture satinée multicouche, durable, respirante ; règle l'humidité des bois et autres matériaux.  
Pour extérieur et intérieur.  
Microporeuse, la Laque RB est régulatrice et stabilisatrice d'humidité.  
Souple, elle résiste sans craquer ni "cloquer " aux déformations du support.  
Multicouche, elle est à la fois primaire, intermédiaire et finition pour boiseries en fonction de sa dilution.  
Par sa souplesse, elle possède une longévité accrue.  
Opacifiante, elle se distingue, sur la plupart des supports, par une grande opacité et un excellent enrobage des arêtes.

### DESTINATION

Impression, intermédiaire et finition opacifiantes particulièrement adaptées aux menuiseries neuves n'ayant pas encore éliminé leur excès d'humidité interne.  
S'utilise également en travaux d'entretien, en couche de fond et finition sur boiseries et en finition sur surfaces métalliques et surfaces murales avec couches de fond appropriées.

### CARACTERISTIQUES

- Dilution au White Spirit.
- Temps de séchage :
  - Hors poussière : 2 à 3 heures.
  - Sec : 5 à 6 heures.
  - Dur : 24 heures.
- Rendement : 10 à 12 m<sup>2</sup> / ltr selon porosité du fond.
- Brossabilité : Très bonne. Arrondi parfait.
- Lavabilité : Excellente.
- Opacité : Très bonne, même sur arêtes.
- Nettoyage peinture fraîche : Au White Spirit.
- Stockage : Tenue excellente.
- Densité : 1.24.
- Extraits secs en poids : 62,94%.
- VOC : Valeurs limites UE pour ce produit (cat.IIA/d) : 400g/l(2007) La Laque RB contient 353g/l de VOC.

### MODE D'EMPLOI

Matériel : Brosse, rouleau, pistolet air ou pistolet airless (buse 1,2-1,5)  
Application : Après préparation normale de supports et, en ce qui concerne les boiseries : Bois neufs, léger ponçage et dépolissage (les bois exotiques étant dégraissés). Bois peints, ponçage et dégraissage ou décapage. Sur autres matériaux, s'applique comme un émail classique.  
Dilution : La Laque RB sera appliquée comme primaire à 5-10% de dilution au White Spirit , tel quel comme intermédiaire et finition.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)