



LEVASSEUR
Your paint expert

RB LAK

PRODUCT BESCHRIJVING

Zijdeglansverf dat in meerdere lagen wordt aangebracht; ademend; regelt het vochtgehalte van het hout en van andere materialen. Voor binnen en buiten.

Microporeus, RB Lak fungeert als vochtregelaar en als vochtstabilisator. Elastisch, RB Lak volgt de ongelijkheden van de ondergrond zonder te barsten of te blazen. Meerlagensysteem. Afhankelijk van de verdunning kan RB Lak als grondlaag, tussenlaag of eindlaag gebruikt worden. Omwille van haar soepelheid heeft RB Lak een langdurig bestaan. Dekkend, RB Lak onderscheidt zich op de meeste ondergronden door een hoog denkvermogen en een uitstekende kantendekking.

TOEPASSING

Dekkende grondlaag, tussenlaag en eindlaag, speciaal ontworpen voor nieuwe schrijnwerkertij die nog een bepaald vochtgehalte hebben.

Wordt ook voor onderhoudswerken gebruikt zowel als grond- en eindlaag op schrijnwerkertij. Kan ook op metaal en gevels gebruikt worden indien men de juiste onderlagen gebruikt.

EIGENSCHAPPEN

- Verdunning met White-Spirit.
- Droottijd :
 - Stofvrij : 2 tot 3 uren.
 - Droog : 5 tot 6 uren.
 - Uitgehard : 24 uren.
- Rendement : 10 tot 12 m² / ltr afhankelijk van de porositeit van de ondergrond.
- Kwastbaarheid : Uitstekend, zeer goede kantendekking.
- Afwasbaarheid : Uitstekend
- Dekkracht : Zeer goed, zelfs op kanten.
- Reiniging : Natte verf met White-Spirit
- Opslag : Zeer goede houdbaarheid
- Densiteit : 1,24
- Vaste stofgehalte /gewicht : 62,94%
- VOC : Toegelaten EU waarden (Cat IIA/d) : 300 gr/l (2010). RB Lak bevat 274 g/l VOC.

GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Aanbrengen met kwast, rol, luchtpistool of airless spuitpistool (opening 1,2 – 1,5).

Toepassing : Na voorbereiding van de ondergronden :

Nieuw hout schuren en ontstoffen (tropisch hout ontvetten).

Geschilderd hout moet men schuren en ontvetten of afbijten.

Verdunningen : Als primer verdunnen met 5-10% White Spirit. Als tussenlaag of eindlaag is het product gebruiksklaar.

Op andere materialen wordt het als een klassieke lak aangebracht.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com