



Fiche technique

PROTECTION MADE EASY

Liboclean



Description et destination du produit

Liboclean est une peinture murale très facile à nettoyer et résistante, à base de résine acrylique, pour des applications intérieures sur des supports minéraux. **Liboclean** peut être appliquée dans des secteurs où les exigences en matière de lavabilité des murs sont particulièrement élevées, associées à une esthétique parfaite. **Liboclean** a été testé et jugé conforme pour utilisation dans des locaux où sont traités des produits alimentaires.

Liboclean présente les caractéristiques suivantes:

- Légèrement satinée
- Nettoyage parfait sans lustrage
- Bon pouvoir couvrant
- Peu salissant
- Facile d'emploi

Teinte

Blanc et teintes pastel.

Brillance

Satin léger (<7 % - 85° Gn)

Renseignements techniques

- **Densité:** 1.21(± 0.1) g/cm³
- **Extrait sec:** 50 (± 2) % en poids
40 (± 2) % en volume
- **Temps de séchage:** Hors-poussière : 30 minutes
Sec : 2 heures
Recouvrable : 4 heures à 20°C et 60% d'humidité relative
- **COV-valeur:** Cat. A/a (norme 2010: < 30 g/L)
< 20 g/L
- **Rendement théorique:** 10-12 m²/L

Le rendement pratique est fortement influencé par la rugosité et la porosité du support, les épaisseurs appliquées et les pertes lors d'application airless.

- **Lavabilité:** Classe 1: excellente
Selon (DIN 13300): classe: < 5 µm (à 200 cycles). La lavabilité optimale est obtenue après 1 mois lorsque le produit est complètement sec.

Prétraitement de surface

La surface doit être toujours propre et sèche. Les supports très poreux ou poudreux doivent toujours être fixés au préalable avec **Aquafix**. Les supports neufs peuvent être recouverts avec **Hydroprim** ou **Liboprim**. De préférence poncer légèrement pour atténuer la brillance. Ensuite nettoyer et laisser sécher.

Mode d'emploi

Liboclean peut être appliqué à la brosse, au rouleau ou au pistolet. Le matériel doit être nettoyé à l'eau du robinet immédiatement après les travaux de peintures. Les murs peuvent être nettoyés à l'aide d'un chiffon doux et légèrement humidifié.

Conditions d'application

Liboclean peut être appliqué à une température supérieure à 8°C et à une humidité de l'air de maximum 85%.

Stabilité de stockage

Minimum 18 mois dans l'emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel et dans un endroit sec.

Mesures de sécurité

Pour tout savoir sur les mesures de sécurité, les protections individuelles et les conseils de transport concernant ce produit, consultez la fiche de sécurité.

La dernière version de nos fiches techniques est disponible sur notre site web: www.libertpaints.com

Limitation de responsabilité

Les informations fournies sur cette fiche technique représentent une description générale de notre produit, basée sur notre expérience et des tests effectués en laboratoires, mais ne sont que des données théoriques. Libert Paints ne donne aucune garantie de fonctionnalité ou de résultat et décline toute responsabilité à cet égard.

Nous recommandons à notre clientèle de vérifier au préalable l'applicabilité du produit et l'état des supports, et en cas de doute, d'effectuer les essais représentatifs nécessaires. Contactez notre laboratoire R&D pour tout renseignement dans ce sens. Attention : il revient à notre clientèle de vérifier si l'actuelle fiche n'a pas été remplacée par une version plus récente.