



# Technische fiche

PROTECTION MADE EASY

Liboclean



## Beschrijving en bestemming van het product

**Liboclean** is een zeer goed reinigbare, duurzame muurverf op basis van een acrylaathars voor binnen toepassingen op minerale ondergronden. **Liboclean** kan toegepast worden in sectoren waar hoge eisen gesteld worden aan de reinigbaarheid van de muren in combinatie met een perfect esthetisch uitzicht. **Liboclean** is getest en goedgekeurd voor gebruik in ruimtes waar voedingsmiddelen worden verwerkt.

**Liboclean** heeft volgende eigenschappen:

- Laagsatijn glansgraad
- Uitstekend te reinigen zonder opglanzen
- Goede dekkraft
- Geringe vuilopname
- Vlotte verwerking

## Kleur

Wit en pasteltinten.

## Glans

Laagsatijn (< 7 % - 85 °Gn)

## Technische gegevens

- **Densiteit:** 1.21(± 0.1) g/cm<sup>3</sup>
- **Vaste-stof-gehalte:** 50 (± 2) % in gewicht  
40 (± 2) % in volume
- **Droogtijden:** Stofvrij : 30 min  
Droog : 2 uur  
Overschilderbaar : 4 uur bij 20°C en 60% relatieve vochtigheid
- **VOC:** Cat. A/a (norm 2010: < 30 g/L)  
< 20 g/L
- **Theoretisch rendement:** 10-12 m<sup>2</sup>/L

Het praktisch rendement wordt in belangrijke mate beïnvloed door de ruwheid en porositeit van de ondergrond, de aangebrachte laagdikte of de verliezen bij spuit-applicatie.

- **Afwasbaarheid:** Klasse 1: excellent.  
Volgens (DIN 13300): klasse: < 5 µm (bij 200 cycli). De optimale reinigbaarheid wordt bekomen na 1 maand wanneer het product volledig doorgedroogd is.

## Oppervlaktevoorbereiding

---

Het oppervlak dient steeds zuiver en droog te zijn. Sterk zuigende en/of verpoederende ondergronden steeds vooraf fixeren met **Aquafix**. Nieuwe ondergronden kunnen best eerst geschilderd worden met **Hydroprim** of **Liboprim**. Reeds geschilderde ondergronden kunnen best eerst licht opgeschuurd worden om de glans te breken, nadien reinigen en laten drogen.

## Gebruikswijze

---

**Liboclean** kan met de borstel of rol of spuitpistool aangebracht worden en is gebruiksklaar. Het gereedschap wordt het best onmiddellijk na de schilderwerken met leidingwater gereinigd. De muren kunnen gereinigd worden met een zachte doek die licht vochtig gemaakt is.

## Applicatievoorwaarden

---

**Liboclean** kan worden aangebracht bij een temperatuur boven 8° C en luchtvochtigheid van maximaal 85%.

## Stockagestabiliteit

---

Minimaal 18 maanden in de originele, ongeopende verpakking op een vorstvrije, droge plaats.

## Veiligheidsmaatregelen

---

Voor uitgebreide gegevens over veiligheidsmaatregelen, persoonlijke bescherming en transportgegevens van dit product verwijzen wij naar de veiligheidsfiche.

*De laatste versie van onze technische fiches is steeds beschikbaar op onze website: [www.libertpaints.com](http://www.libertpaints.com)*

### **Disclaimer**

*De in deze technische fiche gegeven informatie wordt slechts bedoeld als een algemene productbeschrijving op basis van onze ervaringen en tests en geeft derhalve geen concreet praktijkvoorbeeld weer dat toegepast werd in alle mogelijke omstandigheden. Hieruit kan dan ook geen aansprakelijkheid in hoofde van Libert Paints worden afgeleid.*

*Wij nodigen onze klanten uit eerst de toepasbaarheid van het product te toetsen aan de aard en de staat van de oppervlakken alsook aan de werkomstandigheden en in geval van twijfel de nodige representatieve testen uit te voeren. Richt u zich in voorkomend geval tot onze afdeling R&D. Let wel: Het is aan ons cliënteel om te verifiëren of de actuele fiche niet vervangen werd door een recentere.*