



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

# MONOCOUCHE AC AGUA

## PRODUCT BESCHRIJVING

Watergedragen, hoogperformante anticorrosieprimer en -eindlaag. Op basis van acrylaatpolymeren en speciale anticorrosiepigmenten. Monocouche AC Agua beschermt staal tegen corrosie en weersinvloeden. Door de hoogkwalitatieve pigmenten biedt dit product een heel goede buitenduurzaamheid. Een dunnere laagdikte is nodig om, vergeleken met andere traditionele systemen, eenzelfde niveau van bescherming te bereiken.

Uitstekende oplossing voor nieuwe toepassing, en ook lichte en zware renovaties.

## TOEPASSINGSGEBIED

Ondergronden : Staal en gegalvaniseerd staal

## VERWERKINGSVOORWAARDEN

Buiten : Bij droog weer

Omgevingstemperatuur : Minimum 5° C

Relatieve luchtvochtigheid : Maximum 80 %

## VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

De ondergrond dient ontroest (norm Sa2,5 of St2), droog, ontvet en ontstof te zijn.

## VERWERKING

Toepassing met borstel, rol of airless.

Verdunning : Niet verdunnen.

Voor lange termijn bescherming zijn 2 lagen aangewezen.

Op reeds geschilderde ondergronden is één laag voldoende, indien enkel een esthetische opknapbeurt wordt gewenst.

1 laag rechtstreeks aan te brengen op verouderd, gegalvaniseerd staal.

## DROOGTIJDEN BII 60% RV EN 20°C

Stofdroog : 2 uren

Overschilderbaar : Min. 4 uren (wanneer verwerkt bij 20°C)

## REINIGING VAN HET MATERIAAL

Met water.

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/376 00 18 - Fax. 02/376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## KENMERKEN

Uitzicht : Glansgraad +/- 60 (Gardner 60°)  
Kleuren : Wit, kleurloos en andere kleuren op aanvraag  
Densiteit : 1,15 +/- 0.05  
Vaste stof in gewicht : 51% +/- 2%  
Vaste stof in volume : 43% +/- 2%  
VOC : 45 g/l  
Vlampunt : n.v.t.  
Viscositeit : 30 - 50 P (Brookfield 20 Rpm)  
Verbruik : 5 m<sup>2</sup>/L per laag van 85 µm droge laagdikte

## OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 12 maanden in hermetisch gesloten verpakking.  
Product is niet vorstbestendig, daarom niet bewaren of vervoeren bij een temperatuur < 5°C.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

---

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/376 00 18 - Fax. 02/376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)