



LEVASSEUR
Your paint expert

TOP-LACK

DESCRIPTION DU PRODUIT

Hoogwaardige acrylaatverf, voor een matteafwerking van binnenmuren. Top-Lack kan zowel als grond- en/of eindlaag gebruikt worden. Als eindresultaat krijgt men een perfecte ronding en een strak mat uitzicht zonder aanzetten.

DOMAINE D'APPLICATION

Geschikt voor geschilderde of ongeschilderde binnenmuren, zuiver en niet verkrijtend :

- Zolderingen
- Pleisterwerk
- Pleisterplaten omringt door karton
- Stenen
- Cementmengsels
- Beton
- Hout, vezelplaten
- Behangpapier

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Waterdragen oplossing : Reukloos, eenvoudig aan te brengen, respecteert het milieu.
- Goede indringing in de ondergrond.
- Een gelijkmatige droging staat borg voor een foutloos resultaat zonder aanzetten.
- Gemakkelijk te onderhouden.
- Uitstekende afwasbaarheid.

KENMERKEN

Vast stofgehalte : 60%

Densiteit : 1,47

Viscositeit bij 20°C : 4000 mPas

Verbruik : ± 9-10 m²/L op een vlak ondergrond en zonder verlies.

VOC : Maximale toegelaten waarden: EU norm Cat: IIA.a : 75gr/Li (2007) en 30gr/Li (2010): De huidige waarde bedraagt : 1,8gr/Li.

DROGING BIJ 60% RH EN 20°C

Voor aanraking: 1 uur.

Tussen de lagen : 4 uren.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet volledig zuiver zijn en voorbehandeld volgens de regels van de kunst, alle niet hechtende onderdelen verwijderen.

Nieuwe ondergronden : Droging van minimum 28 dagen.

- Ontvetten, ontstoffen en goed reinigen.
- Alle barsten moeten opgevuld worden.
- Metalen ondergronden moeten eerst behandeld worden met een laag primer.
- Krijtende- en pleisteroppervlakken kunnen indien nodig vooreerst geschilderd worden met een laag Flexaprim Agua.

Oude ondergronden : Na voorbereiding moeten de ondergronden gelijk zijn met nieuwe ondergronden.

- Niet hechtende onderdelen en schilfers verwijderen. In geval van reiniging met hogedruk reiniger de droggtijden eerbiedigen.
- Indien de ondergrond verkrijt, eerst een laag Flexaprim Agua aanbrengen.

TOEPASSING

Borst, rol : Gebruiksklaar. De eerste laag mag met 2 to 5% water verdund worden.

Pistolet airless : Optimaal verbruik met 5-10% water verdunding, gebruik van een mondstuk van 415-421 en 515-521 en druk tussen 120 en 220 bar.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddelijk met water.

OPSLAG VOORWAARDEN

1 jaar in de originele gesloten verpakking. Bewaren in een goed geventileerd lokaal met een temperatuur dat ligt tussen de + 5°C en + 35°C.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com