



LEVASSEUR
Your paint expert

TOPTEX SPECIAL PLAFONDS

PRODUCTBESCHRIJVING

Hoogwaardige afwerking voor plafonds, op basis van een acrylaatverbinding voor een matte binnenafwerking. Kan gebruikt worden als primer en eindlaag. Laat zich makkelijk aanbrengen en zorgt voor een perfect egaal resultaat. Geeft een volledig matte uitstraling.

TOEPASSINGSGEBIED

Nieuwe of reeds geschilderde, schone en niet-poederende binnenmuurvlakken.

ALGEMENE KENMERKEN

- Product op waterbasis: geurloos, gebruiksgemak en veilig in gebruik, milieuvriendelijk.
- Zeer dekkend en helder wit.
- Dringt gelijkmatig in de ondergrond.
- De gelijkmatige droging zorgt voor een egaal oppervlak zonder strepen of aanzetten.
- Zeer gemakkelijk te onderhouden.
- Uitstekend afwasbaar.

EIGENSCHAPPEN

Droge stofgehalte: 60%

Dichtheid: 1,53

Viscositeit bij 20°C: 4000 mPas

Theoretisch rendement: $\pm 9-10 \text{ m}^2/\text{L}$ op een gladde ondergrond zonder verlies.

VOC: De EU-grenswaarden voor dit product (cat. IIA/a) zijn 75 g/l (2007) en 30 g/l (2010), de huidige waarde is 1,8 g/l.

DROOGTIJD BII 60% RV en 20°C

Stofdroog: 1 uur

Overschilderbaar: 4 uur

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

ONDERGRONDVOORBEREIDING

Le De ondergrond moet gezond zijn en een geschikte oppervlaktevoorbereiding hebben ondergaan, zodat alle niet- of slecht hechtende delen verwijderd worden.

Nieuwe ondergronden: Nieuwe ondergronden moeten minimaal 28 dagen drogen.

- Ontvetten, stofzuigen en grondig reinigen.
- Scheuren moeten worden opgevuld.
- Alle metalen delen moeten behandeld worden met een synthetische primer.
- Gips- of poederachtige oppervlakken kunnen vooraf behandeld worden met een laag Flexaprim Agua.

Bestaande ondergronden: Na de voorbereidende werkzaamheden moet de toestand van deze ondergronden vergelijkbaar zijn met die van nieuwe ondergronden.

- Verwijder alle niet-hechtende of afbladderende delen. Bij reiniging met hogedruk, zorg voor een grondige droging.
- Als de ondergrond poederachtig is, breng dan een laag Flexaprim Agua aan.

TOEPASSING

Borstel, roller: Klaar voor gebruik. De eerste laag kan verdund worden met 2 tot 5% water.

Airless spuitpistool: Optimaal rendement met verdunning tussen 5 en 10% water, gebruik een nozzle 415 - 421 en 515 - 521 en een druk van 220 bar.

Airless air-assisted applicatie: Optimaal rendement met verdunning tussen 5 en 10% water, gebruik een nozzle 415 - 421 en 515 - 521 en een druk tussen 120 en 220 bar (GRACO FINISHPRO 395-225V EUR VISION Airless en Air-assisted).

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met water.

OPSLAGOMSTANDIGHEDEN

1 jaar in de oorspronkelijke, gesloten en ongeopende verpakking. Opslaan in een goed geventileerde ruimte bij een temperatuur tussen +5°C en +35°C.

Onze productinformatie en technische aanbevelingen dienen als ondersteuning voor professionele gebruikers. Bij de toepassing adviseren wij altijd om te beginnen met een proef.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be