



LEVASSEUR
Your paint expert

TOPTEX VOOR BINNEN MAT

OMSCHRIJVING

Hoogwaardige acrylaatverf, voor een matteafwerking van binnenmuren.

GEBRUIK

Geschikt voor geschilderde of ongeschilderde binnenmuren, zuiver en niet verkrijtend :

- Zolderingen
- Pleisterwerk
- Pleisterplaten omringt door karton
- Stenen
- Cementmengsels
- Beton
- Hout, vezelplaten
- Behangpapier

HOOFDEIGENSCHAPPEN

- Waterdragen oplossing : Reukloos, eenvoudig aan te brengen, respecteert het milieu (geen co-solventen).
- Uitstekende dekkraft en zeer wit.
- Goede indringing in de ondergrond.
- Een gelijkmatige droging staat borg voor een foutloos resultaat zonder aanzetten.
- Gemakkelijk te onderhouden.
- Uitstekende afwasbaarheid

EIGENSCHAPPEN

Droge stofgehalte : 66% ± 2% in gewicht
48 % ± 2% in volume

Densiteit : 1,58

Viscositeit bij 20°C : 4000 mPas

Theoretisch verbruik : ± 10-12 m²/L op een vlak ondergrond en zonder verlies.

DROGING (20°C 60% RH en 40 µm droog)

Voor aanraking: 1 uur.

Tussen de lagen : 4 uren.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

De ondergrond moet volledig zuiver zijn en voorbehandeld volgens de regels van de kunst, alle niet hechtende onderdelen verwijderen.

Nieuwe ondergronden : Droging van minimum 28 dagen.

- Ontvetten, ontstoffen en goed reinigen.
- Alle barsten moeten opgevuld worden.
- Metalen ondergronden moeten eerst behandeld worden met een laag primer.
- Krijtende- en pleisteroppervlakken kunnen indien nodig vooreerst geschilderd worden met een laag Flexaprim Agua.

Oude ondergronden : Na voorbereiding moeten de ondergronden gelijk zijn met nieuwe ondergronden.

- Niet hechtende onderdelen en schilfers verwijderen. In geval van reiniging met hogedruk reiniger de droogtijden eerbiedigen.
- Indien de ondergrond verkrijt, eerst een laag Flexaprim Agua aanbrengen.

AANBRENGEN

Borst, rol : Gebruiksklaar. De eerste laag mag met 2 to 5% water verdund worden.

Spuitspuit : Tussen 5 en 10% water verdunnen, afhankelijk van het gebruikte type.

REINIGING

Onmiddellijk met water.

BEWARING

1 jaar in de originele gesloten verpakking. Bewaren in een goed geventileerd lokaal met een temperatuur dat ligt tussen de + 5°C en + 35°C.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com