



LEVASSEUR
Your paint expert

VERNIS YACHT

DESCRIPTION DU PRODUIT

Eén-component product op basis van alkyd-polyurethaan, luchtdrogend, speciaal ontwikkeld voor toepassing op binnen- en buitenhout.

Dit vernis heeft de bijzonderheid om water te weerstaan voor boten en natte plaatsen.

Uitstekende weerstand tegen slijtage en verwerking.

BEHANDELING VAN HET OPPERVLAK

Verwijderen van elk spoor van vet, was of oude vernislagen.

Zorgvuldig schuren, daarna ontstoffen (in geval van exotisch hout, ontvetten met trichloorethyleen).

TOEPASSING

- Toepassing met kwast of pistool.
- Aanbrengen van een eerste laag (verdund met \pm 10% White spirit indien toepassing met pistool).
- Schuren, bij voorkeur met water, drogen en ontstoffen.
- Aanbrengen van een tweede laag Vernis Yacht.
- Aantal lagen : Binnen : Minimum 2. Buiten : minimum 4.

DROGING BIJ 20°C

Stofdrog : 45 minuten. Aanraakbaar : 3u 30 min.

Waterschuurbaar : 8 uur. Droog schuurbaar : 12 uur.

Overschilderbaar : 8 uur. Droog en hard : 24 uur.

EIGENSCHAPPEN

Hechting (cross-cut) : 10x10 op ontvet metaal.

Konische doorn : Geen barst.

Chemische weerstand : Goed voor de lucht drogen. Uitstekend geschikt voor drogen in de oven.

Zoutnevel : 600 uren voor droging in de open lucht. 1000 uren voor een droging in de oven.

Rendement : 8-10 m² / ltr.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Door middel van White Spirit, onmiddellijk na gebruik.

OPSLAG VOORWAARDEN

Maximum 6 maanden in hermetisch gesloten verpakking, op een koele en droge plaats.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com