



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## WOOD PRIMER

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Wood Primer est un primaire acrylique en phase aqueuse spécifiquement conçu pour application sur boiserie intérieure et extérieure.

Le produit s'applique en 1 couche avant l'application d'une finition couvrante.

Aspect : Blanc mat

### PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Le bois doit être égrainé, puis dépoussiéré avant l'application du produit.

La plupart des essences conviennent, mais il est recommandé de faire un essai préalable.

### CONDITIONS D'UTILISATION

Température ambiante : Min. 10°C

Taux d'humidité : Max. 80%

Température du substrat : Min. 10°C

### MISE EN ŒUVRE

Wood Primer est applicable à la brosse, au rouleau ou au pistolet.

Si nécessaire, le produit peut être dilué avec 5 à 10% d'eau.

Afin d'éviter des problèmes d'adhérence (par exemple pollution), nous conseillons d'appliquer la couche de finition endéans les 5 jours.

### CARACTÉRISTIQUES

Résine : Résines acryliques

Densité : 1,52 g/cm<sup>3</sup>

Extrait sec : 66% en poids – 48% en volume

VOC : <20g/L

Rendement théorique : 10m<sup>2</sup>/L

### TEMPS DE SECHAGE (20°C ET 65% HR)

Hors-poussière : 5 minutes

Hors toucher : 15 minutes

Recouvrable : 5 heures

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

A l'eau.

---

#### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## CONDITIONS DE STOCKAGE

1 an en bidon d'origine fermé et non entamé. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5°C et + 35°C.  
Craint le gel.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

---

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.levasseur.be](http://www.levasseur.be)