CLAYSTONE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Revêtement bi-composant à base d'argile.
Finition pour sols, plans de travail, murs intérieurs et extérieurs.

COMPOSITION ET PROPRIETES

Système complet, composé d'un mélange sec d'argiles, de limons, ciment fondu, chaux hydratée, de sables fins 0-1mm, de fibres fines organiques, à mélanger avec un liant durcisseur JES 05 sans VOC. Microporeux, respirant.

PREPARATION DU SUPPORT

Les fonds doivent être libres de résidus et de graisses et d'absorption uniforme.
Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1

MISE EN ŒUVRE

Application à l'aide d'une brosse, plâtroir inox arrondi ou stucateur inox ou plastique, couteau à enduire, éponge.
Conditions d'application : Conformes au DTU 26.2
Supports : Etat et qualité conformes au DTU 26.2

TEMPS DE SECHAGE (20°C ET 65% HR)

8 heures minimum à l'air libre.
Temps de séchage réduit suivant la température ambiante.

CARACTERISTIQUES

Composition/aspects : Argiles à rhéologie contrôlée, limons, fibres naturelles, liant polymères, Poudre blanche, liquide blanc laiteux.
Classification : Conforme à la norme : Famille 1 – Classe 7b2 - Phase aqueuse.
Densité : 1,1 kg / L
Rendement : ± 1,5 kg / m² suivant la planéité du support.
Hygiène et sécurité : Classement au feu M0. Ne contient pas de COV. Non classé comme dangereux. Lire la fiche signalétique.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau après emploi.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.
Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com

CONDITIONNEMENT

Composant A (poudre) : Sac de 15 kg ou BigBag de 500 kg
Composant B (durcisseur JES 05) : 3 L

CONDITIONS DE STOCKAGE

12 mois en emballage d'origine non ouvert.
A conserver à l'abri du gel et de la chaleur et de l'humidité.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.
Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com