

Mono Soft®
(bi-composant)

TDS
10 2016

Enduit de décoration d'intérieur

Composition et propriétés

Poudre blanche, mélange de chaux aérienne, chaux hydratée, fibres végétales, pouzzolane, agrégats fins, silice et adjuvants.

A mélanger avec un liant durcisseur JES010 sans VOC; microporeux, respirant .

Destination

Enduit de décoration pour murs, sols, lieux humides (murs de douches, sols et murs de salle de bains), mobilier, comptoirs.

Classification

Classification M1 sur support M1, M0 sur support M0.

Aspect

poudre blanche + liquide blanc laiteux JES 010, lisse

Densité

0,80kg/L

VOC

sans objet

Rendement

de 350 gr/m² à 420 gr/m² en mono-couche

Temps de séchage (à 20°C et 65% HR)

3 heures minimum à l'air libre. Temps de séchage réduit suivant la température ambiante.

Conservation

12 mois en emballage d'origine non ouvert. A conserver à l'abri du gel et de l'humidité.

Préparation du produit

voir mode d'emploi

Matériel d'application

Plâtoir de stucateur arrondi en inox ou pvc, pinceau.

Conditions d'application

Conformes au DTU 59.1

Supports

Etat et qualité conformes au DTU 59.1

Préparation des supports

Voir mode d'emploi
Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1

Systèmes d'application

Selon le DTU 59.1 - voir nos instructions

Hygiène et sécurité

Produit non classé dangereux. Consulter la fiche de données de sécurité.

Les données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc. La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte et dilution avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

La présente fiche technique a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements donnés sont fondés sur nos connaissances actuelles. Nous invitons notre clientèle à vérifier l'adaptation du produit à la nature et à l'état des fonds et à procéder à des essais représentatifs. Il appartient à notre clientèle de vérifier que la présente fiche n'a pas été remplacée ou modifiée par une édition plus récente.