



LEVASSEUR
Your paint expert

VERDELLO®

DESCRIPTION DU PRODUIT

Verdello® est la première peinture 100% biosourcée (= 100% d'origine végétale ou minérale) pour une finition murale extra matte destinée à un usage intérieur.

Il s'agit d'une peinture naturelle, à base de résine végétale issue d'huile de tall.

Teintes : blanc naturel + teintes nuancier Verdello®.

SUPPORTS

Applicable sur toutes les surfaces murales d'intérieur propres, non-farineuses et sèches :

- Plafonds et murs.
- Plâtres, gyproc, briques, enduits, béton, fibre de verre...

CARACTERISTIQUES GENERALES

Il s'agit d'un produit en phase aqueuse. Il est donc inodore, facile à appliquer et non nocif.

Produit biosourcé : sans VOC, sans APEO, sans cosolvant et sans dérivé pétrolier.

Ses avantages :

- Un séchage régulier.
- Une bonne blancheur.
- Une stabilité et résistance de la couleur
- Un entretien aisé.
- Lavable et lessivable.

PROPRIETES

Liant : Dispersion aqueuse de résine alkyde d'origine végétale.

Pigments – Blanc : Dioxyde de titane.

Diluant : Eau.

Aspect du produit : Thixotrope.

Extrait sec : 59,5% ± 2% en poids ; 66,3% ± 2% en volume.

Densité : 1,55 kg / L ± 0,1 suivant les teintes.

Viscosité à 20°C : 4800 mPas HAAKE VTOR2 (22°C).

Rendement théorique : ± 12 - 14 m²/L sur support lisse et sans perte.

VOC : Les valeurs limites pour ce produit conformes à la Directive 2004-42/CE (cat IIA/a) : 75 g/L (2007) et 30 g/L (2010), la quantité de VOC de ce produit est de 0 g/L calculée suivant DIN ISO 11890 (tests réalisés par l'institut CORI).

Spécification suivant en I 3300 :

Aspect du film sec : Mat : < 2% suivant ISO 2813, RHOPOINT 60°C.

Finesse : <10 microns Jauge Hegmann, suivant ISO 1524.

Résistance aux frottements humides : Classe I suivant ISO 11998 et EN 13300 (test certifié par l'institut CORI).

Dureté : 148,1 ± 4,2 (Dureté Persoz selon la norme ISO 1522).

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

SECHAGE A 20°C

60% HR et 100 µm secs.
Au toucher : 80 minutes.
Délai intercouche : 4 heures.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Après utilisation, le matériel devra être directement nettoyé à l'eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

La température ambiante et de support supérieur à 10°C, et inférieur à 30°C.
Humidité relative inférieur à 80 %.

N.B. : De par sa nature végétale, Verdello® peut subir l'effet « dark yellowing » se caractérisant par un jaunissement un peu plus marqué qu'une peinture acrylique classique.

MISE EN ŒUVRE

Brosse, rouleau : Prêt à l'emploi.

Pistolet : Application possible mais la dilution doit être adaptée à l'appareil utilisé (airless, airmix, basse pression,...).

Le support doit être sain et avoir subi une préparation de surface adaptée, permettant de le débarrasser de toute partie non ou peu adhérente. Suivant DIN 18363 Teil c.

Préparation des fonds :

Fonds neufs :

Les fonds neufs doivent avoir un séchage minimum de 28 jours.

Les surfaces devront être dégraissées, époussetées et bien nettoyées.

Toute crevasse devra être rebouchée avec un enduit adéquat.

Toute partie métallique devra être traitée à l'aide d'un primaire adapté.

Les surfaces en plâtre ou farinantes pourront être traitées au préalable avec une couche de fixateur

Fonds anciens :

À l'issue des travaux préparatoires, l'état de ces supports doit être comparable à des fonds neufs correspondants.

Toutes les parties non adhérentes ou écaillantes devront être enlevées. En cas de nettoyage par lavage sous pression, un séchage rigoureux devra être respecté.

Si le support est farinant, une couche de fixateur est indispensable.

CONDITIONS DE STOCKAGE

1 an à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, à l'abri du gel et des fortes chaleurs. À stocker dans un local ventilé à une température comprise entre 5°C et 35°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be