



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## VERDELLO®

### PRODUCT BESCHRIJVING

Verdello® is de eerste 100% bio-gebaseerde verf.  
Verdello is een extra matte binnenmuurverf. Milieuvriendelijke verf op basis van een vegetale tallolie hars.  
Kleuren : Natuurlijk wit en alle kleuren van de Verdello® kleurenwaaier.

### ONDERGRONDEN

Verdello® kan op alle zuivere, niet verkrijtende en droge minerale ondergronden toegepast worden.  
Geschikt voor binnen applicaties zoals :

- Muren en zolderingen
- Beploisteringen, gyproc, bakstenen, vulmiddelen, beton, glasvezelbehang...

### ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Verdello® is een watergebaseerde verf: reukloos, eenvoudig aan te brengen en niet giftig.  
Biologisch van aard : VOC -vrij, APEO -vrij, zonder co-solventen en zonder petroleumderivaten.  
De voordelen :

- Een regelmatige droging.
- Perfect wit.
- Stabiël en weerstaat aan warmte.
- Eenvoudig te onderhouden.
- Was- en schrobvast.

### KENMERKEN

Bindmiddel : Watergebaseerde dispersie op basis van plantaardige alkyde harsen  
Pigmenten – wit : Titaniumdioxide  
Oplosmiddel : Water  
Uitzicht van het product : Thixotroop.  
Droge stofgehalte : 59,5% ± 2% in gewicht ; 66,3% ± 2% in volume.  
Densiteit : 1,55 kg / L ± 0,1 afhankelijk van de kleuren  
Viscositeit bij 20°C : 4800 mPas HAAKE VTOR2 (22°C).  
Theoretisch rendement : 12-14 m²/L op een vlakke ondergrond en zonder verlies.  
VOC : De maximale waarden voor dit product overeenkomstig de Europese richtlijn 2004-42/CE (cat IIA/a): 75 g/L (2007) en 30 g/L (2010). Dit product bevat 0 g/Li VOC berekend volgens DIN ISO 11890 (testen uitgevoerd door de CORI).  
Specificaties volgens EN 13300 :  
Uitzicht van de droge verffilm : Mat : <2% volgens ISO 2813, RHOPOINT 60°C  
Fijnheid : <10 microns Jauge Hegmann, volgens ISO 1524  
Weerstand aan vochtige wrijvingen : Klasse I volgens ISO 11998 en EN 13300 (testcertificaat van het CORI)  
Hardheid : 148,1 ± 4,2 (Persoz hardheid volgens de ISO norm 1522)

---

#### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## DROGING BIJ 20°C

60% RV en 100µm droog  
Voor aanraking : 80 minuten.  
Tussen de lagen : 4 uren.

## REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk na gebruik, het materiaal reinigen met zuiver water.

## AANBEVELINGEN

De omgevingstemperatuur en die van de ondergrond moeten hoger zijn dan 10°C en lager dan 30°C.  
De relatieve vochtigheid moet lager liggen dan 80 %.  
N.B. : Omwille van haar plantaardige oorsprong kan, Verdello® een « dark yellowing » effect ondergaan dat zich vertaalt in een meer uitgesproken lichte vergeling dan dat het geval is met een traditionele acrylaatverf.

## TOEPASSING

Kwast of rol : Klaar voor gebruik.

Spuitpistool : Het product verdunnen in functie van het gebruikte toestel (airless, airmix, of lage druk...)  
De ondergrond moet zuiver zijn en een aangepaste voorbereiding hebben ondergaan. Deze moet vrij zijn van alle niet hechtende stoffen, dit volgens DIN 18363 Teil c.

### Vorbereitung van de ondergrond :

Nieuwe ondergronden :

Nieuwe ondergronden moeten minstens 28 dagen droogtijd hebben gehad.

De te behandelen ondergronden moeten vrij zijn van vet, stof en zuiver zijn.

Barsten moeten gevuld zijn met een aangepast vulmiddel.

Alle onbehandelde metalen gronden met een aangepast primer.

Reeds behandelde ondergronden :

Na de voorbehandeling moet de ondergrond er uitzien zoals een nieuwe.

Alle niet hechtende of afbladerende ondergronden moeten verwijderd worden. In geval van een voorbereiding met hoge drukreiniger moet een volledige droging in acht worden genomen.

Indien de ondergrond verkrijgt, eerst een laag fixiermiddel aanbrengen.

## BEWARING

1 jaar vanaf de productiedatum, in een ongeopende originele verpakking en beschermd van vorst en extreme hitte. Bewaren in een goed geventileerd lokaal met een temperatuur schommelend tussen de 5°C en 35°C.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)