



LEVASSEUR
Your paint expert

SURFACER CELLULOSIQUE 3305

DESCRIPTION DU PRODUIT

Le surfacer cellulosique 3305 est un bouche pore couvrant, non jaunissant utilisé pour le bois et le MDF. Il convient pour usage en intérieur. Le surfacer cellulosique 3305 sèche rapidement à l'air et possède un très bon pouvoir garnissant sur bois.

DOMAINE D'APPLICATION

Le surfacer cellulosique 3305 s'utilise comme couche de fond pour toute sorte de bois et de MDF. Il peut être teinté dans toutes les teintes RAL et NCS et s'obtient en finition matte.

Le surfacer cellulosique peut être recouvert par des produits cellulosiques mais également synthétiques, à l'eau ou des Polyuréthanes 2 composants.

CODE PRODUIT

3305

3305 + spécifier la teinte

CARACTERISTIQUES

Aspect : Blanc, mat.

Densité : 1.18 Kg/ Litre en fonction de la teinte

Teneur en matières sèches : 48% en fonction de la teinte

Mode d'application : Pistolet pneumatique, airless, machine à rideau.

Epaisseur de couche humide : 90 µ

Epaisseur de couche sèche : 23 µ

Rendement théorique : ± 10 m² / Litre (peut varier selon la teinte).

Domaine d'application : Sur bois, à l'intérieur.

PREPARATION ET MISE EN OEUVRE

Le bois doit être poncé et dépoussiéré.

En cas de mise en œuvre par pistolet :

- Dilution: ± 15% de Diluant 5203bis
- Ouverture 1,8 à 2,0 mm
- Pression 2,5 à 3,5 bar

En cas de mise en œuvre par Airmix :

- Dilution: ± 15% de Diluant 5203bis
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 60 à 100 bar
- Pression d'air 3,0 à 4,0 bar

En cas de mise en œuvre par Airless :

- Prêt à l'emploi
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 100 à 150 bar

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

TEMPS DE SECHAGE A 20°C

Hors-poussière : 10 minutes.

Hors-toucher : 30 minutes.

Ponçable : 1 heure.

Recouvrable : après 8 heures

Empilable : 24 heures.

CONDITIONS DE STOCKAGE

24 mois en bidons d'origine fermés et non entamés.

Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre + 5 et + 35°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be