



LEVASSEUR
Your paint expert

SURFACER CELL

PRODUCT BESCHRIJVING

Cellulose surfacer is een niet vergelende, dekkende poriënvuller voor hout en MDF, enkel voor binnen gebruik.

TOEPASSINGSGEBIED

Als luchtdrogend, universele dekkende grondlaag te gebruiken op MDF en alle hout soorten en te verkrijgen in alle RAL en NCS kleuren, met mat uitzicht. Kan afgelakt worden met zowel cellulose, synthetische als polyurethaan lakken.

PRODUCT CODE

3305
3305 + kleur

EIGENSCHAPPEN

Uitzicht : Wit, mat.
Theoretisch verbruik : 10 m² per kilogram afhankelijk van de kleur.
Natte laagdikte : 90 µ.
Droge laagdikte : 23 µ.
Soortelijk gewicht : 1,180 kg/l afhankelijk van de kleur.
Vaste stofgehalte : 48 % afhankelijk van de kleur.

SPUIT INSTELLINGEN

- Het hout eerst schuren en ontstoffen.
- Bij gebruik van bekerpistool :
- Ongeveer 15 % verdunnen met Verdunner 5203bis
 - Opening 1,8 tot 2,0 mm
 - Druk 2,5 tot 3,5 bar
- Bij gebruik van Airmix :
- Ongeveer 15 % verdunnen met Verdunner 5203bis
 - Opening 0,23 tot 0,28 mm
 - Product druk 60 tot 100 bar
 - Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar
- Bij gebruik van Airless :
- Gebruiksklaar
 - Opening 0,23 tot 0,28 mm
 - Product druk 100 tot 150 bar

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 10 minuten.
Aanraakbaar na 30 minuten.
Schuurbaar na 1 uur.
Overspuitbaar na 8 uur.

OPSLAG VOORWAARDEN

24 maanden in gesloten en ongeopende verpakking.
Opslaan in een goed geventileerd lokaal met een temperatuur tussen + 5 en + 35°C.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be