



LEVASSEUR
Your paint expert

CELL LAK 5204

PRODUCT BESCHRIJVING

Cell Lak is een industriële aflak op basis van nitrocellulose.

TOEPASSINGSGEBIED

Cell Lak is een polyvalente aflak met goede dekkracht, goede hardheid toepasbaar op hout en metaal. Cell Lak is te verkrijgen in alle RAL en NCS kleuren, en alle glansgraden. De metallics en parelmoer kleuren behoren ook tot de mogelijkheden. Cell Lak kan zowel binnen als buiten gebruikt worden.

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%
Temperatuur van de ondergrond : Minimaal 10°C

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Voor metaal : Gebruik een aangepaste primer (Acrolac AM).
Voor hout : Gebruik de cellulose surfacer (Cellac Surfacer AW).

SPUIT INSTELLINGEN

Bij gebruik van bekerpistool :
- Ongeveer 20% verdunnen met 5203
- Opening 1,8 tot 2,0 mm
- Druk 2,5 tot 3,5 bar
Bij gebruik van Airmix :
- Ongeveer 20% verdunnen met 5203
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 60 tot 100 bar
- Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar
Bij gebruik van Airless :
- Gebruiksklaar
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 100 tot 150 bar

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Reinigen met de Solvent Cleaner.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

KENMERKEN

Theoretisch verbruik : 10m² per liter afhankelijk van de kleur
Natte laagdikte : 90 µ
Droge laagdikte : 25 µ
Soortelijk gewicht : 1kg/l afhankelijk van de kleur en glansgraad
Vaste stofgehalte : 38% afhankelijk van de kleur en de glansgraad

DROOGTIIDEN BII 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 10 minuten.
Aanraakbaar na 30 minuten.
Overspuitbaar na 1 uur.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Cross cut : 10 x 10 op aanbevolen primer, of cellulose surfacer
Persoz hardheid op glas : 4 minuten

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 6 maanden in hermetisch gesloten verpakking en koel bewaren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com