



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## EMAILLINE 5207 UV

### DESCRIPTION DU PRODUIT

Emalline 5207 UV est un vernis nitro acrylique pour la protection des métaux uniquement pour un usage intérieur.

### DOMAINE D'APPLICATION

Protection des métaux tels que l'acier, le fer, le laiton, l'argent, le cuivre, le nickel,... Contient des antioxydants, possède une meilleure résistance aux UV que la nitrocellulose.

### CODE PRODUIT

5207 UV brillant  
5207 UV satin  
5207 UV mat

### CONDITIONS D'UTILISATION

Température ambiante : Min. 10°C  
Taux d'humidité : Max. 80%  
Température du substrat : Min. 10°C

### PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Le support doit être parfaitement dégraissé.  
En cas d'usage de produit de polissage, celui-ci doit être exempt de silicones.

### CARACTÉRISTIQUES

Densité : 0,925Kg/L  
Viscosité : 60 sec DIN4 à 20°C  
Teneur en matières sèches : 14%

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## MISE EN ŒUVRE

En cas de mise en œuvre par pistolet :

- Dilution:  $\pm$  30% de diluant Emailline
- Ouverture 1,8 à 2,0 mm
- Pression 2,5 à 3,5 bar

En cas de mise en œuvre par Airmix :

- Dilution:  $\pm$  30% de diluant Emailline
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 60 à 100 bar
- Pression d'air 3,0 à 4,0 bar

En cas de mise en œuvre par Airless :

- Prêt à l'emploi
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 100 à 150 bar

## NETTOYAGE DU MATERIEL

Nettoyer immédiatement avec le dilutif de nettoyage 90/404.

## TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Hors poussières : 10 minutes.

Hors toucher : 30 minutes.

Sec et dur : 1H.

Recouvrable : Après 2H.

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Adhérence : Quadrillage 10x10 sur métal dégraissé.

Mandrin conique diamètre 1mm : Pas de fissures.

Résistance à l'impact : 1Kg / 25cm

Erichsen : 6mm

Cross-cut: 10x10

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 6 mois dans un emballage hermétiquement fermé et au frais.

*Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)