



LEVASSEUR
Your paint expert

POLYFOND VERNIS KOPER BLINKEND 84/773

PRODUCT BESCHRIJVING

De niet-vergelende twee-komponenten Polyfond Vernis Koper 84/773, speciaal weerstandig aan uitwendige omstandigheden, wordt met succes gebruikt op metalen zoals koper, messing, zilver...

Deze blinkende vernis (>90) verhardt op kamertemperatuur. De hardheid en bestendigheid van de laag na volledige polymerisatie gaan uitstekend samen met een zeer goede soepelheid. Deze vernis is ook beschikbaar in mat en satijn.

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND & OPPERVLAKTEBEHANDELING

Binnen :

- Ontvetting.
- Toepassing van 1 of 2 lagen Polyfond Vernis Koper 84/773, in een regelmatige laag om een bekleding met gesloten poriën te bekomen.

Buiten :

- Ontvetting.
- Toepassing van een laag hechtingsvernys 08/949.
- Toepassing van 1 of 2 lagen Polyfond Vernis Koper 84/773, in een regelmatige laag om een bekleding met gesloten poriën te bekomen.

VOORBEREIDING VAN HET MENGSEL

100 delen Polyfond Vernis Koper 84/773.

25 delen Verharder AF 88/477.

Pot life : 6 uren bij 20°C.

VERDUNNING

Met borstel : ±5% Verdunner Polyfond AF Borstel 88/546

Met pneumatisch pistool : ± 20% Verdunner Polyfond AF Pistool 88/545.

Met elektrostatisch pistool : ± 20% Verdunner Polyfond AF Pistool 88/545.

(resistiviteit Ransburg : 350 kiloOhm)

(geleidbaarheid DeVilbiss : 12 microAmpere)

DROGING BII 60% HR EN 20°C

Stofvrij : 30 minuten.

Aanraakbaar : 2u30 minuten

Droog en overspuitbaar : 24 uren of "nat-in-nat".

Optimale eigenschappen : na 10 dagen.

EIGENSCHAPPEN

Verbruik : 7-8m ² /L	Vaste stofgehalte : 46,7M
Densiteit : 1,01	Natte laagdikte : 130µm
Persoos hardness : 102 (24h) – 175 (45h) – 260 (96h) – 334 (168h)	Droge laagdikte : 60 µm

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Zoe vlug mogelijk, met Polyester Afwas

OPSLAG WOORWAARDEN



LEVASSEUR
Your paint expert

2 jaren in ongeopende originele verpakking voor component A

1 jaar in ongeopende originele verpakking voor component B

Bewaren in een geventileerde en droge ruimte bij een temperatuur tussen 5 °C en 35 °C.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be