



LEVASSEUR
Your paint expert

ZINKFOSFAAT VC 88/495

PRODUCT BESCHRIJVING

Zinkfosfaat VC 88/495 is een twee componenten fosfaaterende hechtingsprimer voor ferro en non-ferro metalen.

TOEPASSINGSGEBIED

Als fosfaaterende hechtingslaag te gebruiken op de meeste ferro en non-ferro metalen. Speciaal ontwikkeld om in dunne lagen aan te brengen op aluminium. Deze kan afgewerkt worden met alle soorten lak. Bestand tegen 250°C met bakken.

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%
Temperatuur van de ondergrond : Minimaal 10°C

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Zorgvuldig alle sporen van verf, roest of oude verflagen verwijderen.
Goed ontvetten. Zandstralen is steeds aanbevolen.

MENGVERHOUDEN EN POTLIFE

100 delen in volume Zinkfosfaat VC 88/495.
50 delen in volume Verharder 88/495 bis.
Potlife van het mengsel is 12 uur bij 20°C.
Het product is gebruiksklaar. Indien verdund moet worden kan dit met Synth. Thinner

KENMERKEN

Theoretisch verbruik : 10 m² per liter.
Natte laagdikte : 25 µ.
Droge laagdikte : 10 µ (niet meer dan 15µ droog).
Soortelijk gewicht : 1,000 kg/l.

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 30 minuten.
Aanraakbaar na 1 uur.
Overspuitbaar na 30 minuten.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

SPUIT INSTELLINGEN

Bij gebruik van bekerpistool :

- Gebruiksklaar
- Opening 1,8 tot 2,0 mm
- Druk 2,5 tot 3,5 bar

Bij gebruik van Airmix :

- Gebruiksklaar
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 60 tot 100 bar
- Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar

Bij gebruik van Airless :

- Gebruiksklaar
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 100 tot 150 bar

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Getest op staal.

Konische doorn met diameter van 1 mm : Geen barstjes

Schokweerstand : 1 kg / 30 cm

Erichsen : 7 mm

Cross cut : 10 x 10

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Getest op staal en afgelakt met Polyfond.

Zoutnevel test met 5%NaCl bij 35°C en op 0,8 bar : 500 uur.

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 12 maanden in hermetisch gesloten verpakking en koel bewaren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be