



LEVASSEUR
Your paint expert

GELVEPOX MONO 91/510

PRODUCT BESCHRIJVING

Gelvepox mono is een anticorrosieve grondlaag op basis van een epoxy ester en zinkfosfaat.

TOEPASSINGSGBIED

Als luchtdrogend, universele anticorrosief primer te gebruiken op ferro en non-ferro metalen.

CODE PRODUCT

91/510

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%
Temperatuur van de ondergrond minimaal : 10°C

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Zorgvuldig alle sporen van vet, roest of oude verflagen verwijderen.
Goed ontvetten. Zandstralen is steeds aanbevolen.

SPUIT INSTELLINGEN

- Bij gebruik van borstel :
- Gebruiksklaar
- Bij gebruik van bekerpistool :
- Ongeveer 15 % verdunnen met 91/510 bis
 - Opening 1,8 tot 2,0 mm
 - Druk 2,5 tot 3,5 bar
- Bij gebruik van Airmix :
- Ongeveer 15 % verdunnen met 91/510 bis
 - Opening 0,23 tot 0,28 mm
 - Product druk 60 tot 100 bar
 - Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar
- Bij gebruik van Airless :
- Gebruiksklaar
 - Opening 0,23 tot 0,28 mm
 - Product druk 100 tot 150 bar

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Reinigen met kuisverdunner 90/404.

KENMERKEN

Theoretisch verbruik : 6m² /kg
Natte laagdikte : 60 µ
Droge laagdikte : 25 µ
Soortelijk gewicht : 1,300 kg/l
Viscositeit : 60" DIN4
Vaste stofgehalte : 60%

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 10 minuten.
Aanraakbaar na 30 minuten.
Overspuitbaar na 3 uur.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Getest op staal, aluminium, verzinkt en elektroverzinkt staal.
Konische doorn met diameter van 1 cm : geen barstjes
Schokweerstand : 1 kg/25 cm
Cross cut : 10 x 10

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Getest op staal.
Vochttest bij 100% RV bij 35°C : Begin van blaarvorming na 200 uren
Zoutnevel test met 5%NaCl bij 35°C en op 0,8 bar : 500 uur

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 6 maanden in hermetisch gesloten verpakking en koel bewaren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com