



LEVASSEUR
Your paint expert

GELVEPOX 91/552 - ZINKFOSFAAT

PRODUCT BESCHRIJVING

Gelvepox 91/552 - Zinkfosfaat is een twee componenten anticorrosief epoxy primer.

TOEPASSINGSGBIED

Als anticorrosief hechtingslaag te gebruiken op de meeste ferro en non-ferro metalen.

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%
Temperatuur van de ondergrond minimaal : 10°C

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Zorgvuldig alle sporen van vet, roest of oude verflagen verwijderen.
Goed ontvetten. Zandstralen is steeds aanbevolen.

MENGVERHOUDEN EN POT LIFE

3 gewichtsdelen Gelvepox 91/552 - Zinkfosfaat
1 gewichtsdeel verharder 91/552 bis
Pot life van het mengsel is 24 uur bij 20°C

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Reinigen met Kuisverdunner 90/404.

SPUIT INSTELLINGEN

Bij gebruik van bekerpistool :

- Ongeveer 15 % verdunnen met DIL/6636
- Opening 1,8 tot 2,0 mm
- 2,5 tot 3,5 bar

Bij gebruik van Airmix :

- Ongeveer 15 % verdunnen met DIL/6636
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 60 tot 100 bar
- Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar

Bij gebruik van Airless :

- Ongeveer 5 % verdunnen met DIL/6636
- Opening 0,23 tot 0,28 mm Product druk 100 tot 150 bar

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

KENMERKEN

Theoretisch verbruik van het mengsel : 12 m² per kilogram
Natte laagdikte : 65 µ
Droge laagdikte : 20 µ
Soortelijk gewicht : 1,300 kg/l
Vaste stofgehalte : 60 %

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog : Na 45 minuten.
Aanraakbaar : Na 2 uur 30.
Overspuitbaar : Na minimum 18 uur maximum 48 uur.
Ovendroging is mogelijk bij 120°C gedurende 15 min of bij 60°C gedurende 90 minuten.

MECHANISCHE EIGENSCHAPPEN

Getest op ijzer, aluminium en gegalvaniseerd staal.
Cross cut : 10 x 10

CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Getest op staal en afgelakt met Polyfond Acryllak.
Vochttest bij 100% RV bij 35°C:
Zoutnevel test met 5%NaCl bij 35°C en op 0,8 bar : 500 uur

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 12 maanden in hermetisch gesloten verpakking en koel bewaren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com