



LEVASSEUR
Your paint expert

AGUALITE

DESCRIPTION DU PRODUIT

Agualite est un vernis de finition pour bois à l'eau. Agualite est vaporisable et est à base d'émulsion de résine acrylique, avec un haut pouvoir couvrant, une bonne dureté de surface, et une valeur COV (composant organique volatile) inférieure à 80g par litre.

DOMAINE D'APPLICATION

Agualite s'utilise comme recouvrement industriel de finition pour le bois.
Agualite est disponible en aspect brillant, satiné et mat.

CONDITIONS D'UTILISATION

Température ambiante : min. 10°C
Taux d'humidité : max. 80%
Température du substrat : min. 10°C

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

L'utilisation d'un primer de type bouche-pores Agualite est nécessaire.

MISE EN ŒUVRE

En cas de mise en œuvre par pistolet :

- Prêt à l'emploi
- Ouverture 1,8 à 2,0 mm
- Pression 2,5 à 3,5 bar

En cas de mise en œuvre par Airmix :

- Prêt à l'emploi
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 60 à 100 bar
- Pression d'air 3,0 à 4,0 bar

En cas de mise en œuvre par Airless :

- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 100 à 150 bar

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement à l'eau.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

PROPRIETÉS

Rendement théorique : 90 à 110 g/m²
Epaisseur de couche humide : 95µ
Epaisseur de couche sèche : 30µ
Densité : 1,5 Kg/L
Viscosité : 60" – 65" DIN 4 à 20°C
Teneur en matières sèches : 35%

TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Hors poussières : 40 minutes.
Hors toucher : 60 minutes.
Recouvrable après 90 minutes.
Le séchage peut être accéléré par la mise en place d'une bonne ventilation ou par léger chauffage de maximum 60°C.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 6 mois dans un emballage hermétiquement fermé. Ne résiste pas au gel, en conséquence ne pas stocker ni transporter en dessous de 5°C

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com