



LEVASSEUR
Your paint expert

AGUALITE

PRODUCT BESCHRIJVING

Agualite is een watergedragen industriële spuitvernis op basis van een wateremulsie van acrylharsen, met een zeer vulkracht, goede oppervlakte hardheid, en een VOC gehalte van minder dan 80 gram per liter.

TOEPASSINGSGBIED

Agualite AW is te gebruiken als industriële afwerkingslaag voor hout.
Agualite AW is verkrijgbaar in mat, satijn en blinkend.

VERWERKINGSVOORWAARDEN

Omgevingstemperatuur : Minimum 10°C
Relatieve vochtigheid : Maximum 80%
Temperatuur van de ondergrond minimaal : 10°C

VOORBEREIDING VAN HET OPPERVLAK

Een aangepaste grondlaag, zoals Poriënvuller Agua, is steeds nodig..

TOEPASSING

Bij gebruik van bekerpistool :

- Gebruiksklaar
- Opening 1,8 tot 2,0 mm
- Druk 2,5 tot 3,5 bar

Bij gebruik van Airmix :

- Gebruiksklaar
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 60 tot 100 bar
- Luchtdruk 3,0 tot 4,0 bar

Bij gebruik van Airless :

- Gebruiksklaar
- Opening 0,23 tot 0,28 mm
- Product druk 100 tot 150 bar

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Onmiddellijk met water.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

KENMERKEN

Theoretisch verbruik : 90 tot 110gr/m²
Natte laagdikte : 95μ
Droge laagdikte : 30μ
Densiteit : 1,5 Kg/L
Viscositeit : 60" – 65" DIN 4 bij 20°C
Vaste stofgehalte : 35%

DROOGTIJDEN BIJ 60% RV EN 20°C

Stofdroog na 40 minuten.
Aanraakbaar 60 minuten.
Overspuitbaar na 90 minuten.
De droging kan versneld worden door gebruik te maken van een goede ventilatie, al dan niet met verwarming, maximum 60°C.

OPSLAG VOORWAARDEN

Bewaartijd is 6 maanden in hermetisch gesloten verpakking.
Is niet vorstbestendig, daarom niet onder de 5°C opslaan en vervoeren.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com