BOUCHE-PORES AGUA D9/104

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouche-Pores Agua est un bouche-pores industriel vaporisable à base d'émulsion de résine acrylique, avec un haut pouvoir couvrant, une bonne dureté de surface, et un COV ≤ 80 g / L.

DOMAINE D'APPLICATION

Le produit s'utilise comme primer, bouche-pores pour le bois.

CODE PRODUIT

D9/104

CONDITIONS D'UTILISATION

Température ambiante : Min. 10°C
Taux d'humidité : Max. 80%
Température du substrat : Min.10°C

PRÉPARATION DU SUPPORT À TRAITER

Le bois doit être poncé et dépoussiéré.
Le bois peut être préalablement teinté avec un produit de type Geletin Agua.

MISE EN ŒUVRE

En cas de mise en œuvre par pistolet :
- Prêt à l'emploi
- Ouverture 1,8 à 2,0 mm
- Pression 2,5 à 3,5 bar

En cas de mise en œuvre par Airmix :
- Prêt à l'emploi
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 60 à 100 bar
- Pression d'air 3,0 à 4,0 bar

En cas de mise en œuvre par Airless :
- Ouverture 0,23 à 0,28 mm
- Pression produit 100 à 150 bar

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.
Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be

LEVASSEUR
Your paint expert

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Immédiatement à l'eau.
Si le produit a séché, utiliser l'Agua Cleaner.

CARACTÉRISTIQUES

Viscosité : 45 sec DIN 4 à 20°C.
Densité : 1,03
Extrait sec : 28,1%
Epaisseur humide : 205 µm
Epaisseur sèche : 55µm
Rendement : 5m²/L

TEMPS DE SÉCHAGE À 60% RH et 20°C

Hors poussières : 40 minutes.
Hors toucher : 60 minutes
Ponçable : Après 2h30.
Recouvrable : Après 2h30.
Le séchage peut être accéléré par la mise en place d'une bonne ventilation ou par léger chauffage de maximum 60°C.

CONDITIONS DE STOCKAGE

Conservation : 12 mois dans un emballage hermétiquement fermé.
Ne résiste pas au gel, en conséquence ne pas stocker ni transporter en dessous de 5°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.
Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be