



LEVASSEUR
Your paint expert

HYDROFER

COMPOSITION

Primaire mono-composant à base de résine alkyde siccative modifiée acrylique en émulsion aqueuse.
Couleur : RAL 8012 rouge brun

PROPRIETES ET UTILISATION

Protection anticorrosion de structures métalliques et d'équipements industriels (en travaux neufs ou de maintenance).

Supports :

- Fer, acier, fonte.
- Anciens fonds compatibles en bon état.

Propriétés :

- Séchage rapide.
 - Contient du phosphate de calcium.
 - Bon pouvoir opacifiant et garnissant.
- COV suivant norme ISO 11890 : 7g/l.
- Répond à la norme ISO 12944-2 C4 moyen.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Nature de la résine : Résines alkyde hydrosoluble.
Aspect du film sec : Satiné.
Extrait sec en poids : 60+/-0.5%.
Densité : 1.37 +/- 0.02.
Viscosité à 20°C : 2500cp.
Séchage à 20°C, 60%HR, 40 microns secs.
Hors poussières : 30 minutes.
Recouvrable : après 24 heures de séchage.
Rendement : 6-8m²/L.

MISE EN ŒUVRE

Préparation des supports : Les surfaces doivent être soigneusement débarrassées de toutes souillures, anciennes peintures non adhérentes, traces de graisse, par grattage, brossage, dépoussiérage et dégraissage. La rouille, la calamine, les anciennes peintures détériorées doivent être éliminées de préférence par grenailage ou sablage à un degré de soin de SA2.5 minimum et si unsablage n'est pas possible, procédez à un grattage – brossage à un degré de soin St3

1. Brosse et rouleau : Pas de dilution.
2. Pistolets pneumatique ou airless : Dilution de 0 à 10% d'eau.

NETTOYAGE

A l'eau.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

RECOUVREMENT

Par elle-même ou des laques de finition hydro après 24 heures de séchage.

RECOMMANDATIONS

Conditions ambiances d'application :

- La température ambiante et de support doit être supérieure à 10 °C, et inférieure à 35°C.
- Support non condensant : la température du support doit être au moins 3°C supérieure à celle du point de rosée.
- Humidité relative inférieure à 80 %.
- Le séchage peut être accéléré par étuvage entre 40°C et 60°C mais toujours laisser 10 minutes de séchage à l'air avant étuvage.

CONSERVATION

1 an dans les bidons d'origine fermés et non entamés. Stocker dans un local ventilé à une température comprise entre +5 et + 30°C.

Nos informations sur les produits et les recommandations techniques servent d'assistance aux travailleurs professionnels. Lors de la mise en œuvre, nous conseillons toujours de commencer par un essai.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be