



LEVASSEUR
Your paint expert

HYDROFER

PRODUCT BESCHRIJVING

1 componente watergedragen roestwerende primer op basis van een gemodificeerde alkyde hars in een watergebaseerde emulsie.

Kleur : Ral 8012

EIGENSCHAPPEN EN TOEPASSING

Bescherming van industriële uitrustingen of metalen voorwerpen tegen corrosie (nieuwe en reeds behandelde ondergronden).

Ondergronden :

- Ijzer, staal, gietijzer.
- Oude behandelde ondergronden in goede staat.

Eigenschappen :

- Snelle droging.
- Bevat calciumfosfaat.
- Goed vul- en dekvermogen.
- VOC norm ISO 11890 : 7g/l.
- Beantwoordt aan ISO 12944.2 C4.

IDENTIFICATIE

- Wateroplosbare alkydehars.
- Aspect van de droge film : Zijdeglans.
- Droge stof in gewicht : 60 +/- 0,5%.
- Densiteit : 1,37 +/- 0,02.
- Viscositeit bij 20°C : 2500cp.
- Droging bij 20°C, 60% RV en 40 mu:
 - Stofvrij : 30 min.
 - Overschilderbaar : 24 uren.
- Rendement : 6-8 m²/L.

GEBRUIKSAANWIJZING

De voorbehandeling moet conform zijn met de gebruikelijke normen.

Vorbereiding van de ondergrond: de opper-vlakte moet vrij zijn van vuil, vet, afbladeren-de oude verf...

Ontvetten met R-clean of Ontvetter Agua.

De roest, walsheid en de oude verflagen moeten bij voorkeur verwijderd worden door stralen tot een minimale norm SA2,5 of indien stralen niet mogelijk is, tot een handmatige voorbereiding ST3.

1. Aanbrengen met rol of kwast : Geen verdunning.
2. Spuitpistool of airless : Verdunnen met maximaal 10% water.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.levasseur.be



LEVASSEUR
Your paint expert

REINIGING

Met water.

OVERSCHILDERBAARHEID

Met zichzelf of met watergedragen lakken binnen de 24 uren.

AANBEVELINGEN

- De omgevingstemperatuur en die van de ondergrond moeten hoger liggen dan 10°C en lager dan 35°C.
- De ondergrond moet condensvrij zijn.
- De oppervlaktetemperatuur moet 3° hoger liggen dan het dauwpunt
- De relatieve vochtigheid moet kleiner zijn dan 80%.
- De droging kan versneld worden door te Moffelen tussen de 40 en 60°C, na 10 min uitdamp tijd aan aan de gewone temperatuur.

OPSLAG VOORWAARDEN

1 jaar in gesloten verpakking en in een geventileerd lokaal tussen de 5 en 30°C.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.levasseur.be