



LEVASSEUR
Your paint expert

MONOLAAG ROESTWERENDE

PRODUCT BESCHRIJVING

IK primer / aflak, zijdeglans, op basis van een speciaal alkydehars versterkt met zinkfosfaat.
Tinten : RAL – DB – AFNOR
Uitzicht : Satijn / Mat

TOEPASSINGEN

- En travaux neufs ou de maintenance.
- Bescherming en verfraaiing van metalen voorwerpen en industriële uitrustingen.
- Geschikt voor nieuwbouw en renovatie.

ONDERGRONDEN

Alle ferro metalen en oude ondergronden in goede staat.

EIGENSCHAPPEN

Hoge weersbestendigheid.
Goede weerstand aan oliën en vetten.
Hard van aard.
Snelle droging.

KENMERKEN

Classificatie : AFNOR NF T36-0005. Familie I klasse 4a.
Uitzicht van de droge verffilm : Glad, half glanzend.
Droge stofgehalte in gewicht : 62 ± 2 % (50 % in volume).
Densiteit : $1,30 \pm 0,05$ (afhankelijk van de kleuren).
Viscositeit bij 20°C : 120 ± 10 sec. Ford n°4 cup.
Flash point : > 21 °C.
Droging bij 20°C, 60% R.V en 40 µm droog : Stofvrij : 30 min.
Voor aanraking : 1 u.
Theoretisch rendement : 5.5 m²/kg bij 80 µm droog op vlak ondergrond en zonder verlies.
Aanbevolen laagdikte : 80 microns droog.

APPLICATIE

Kwast en rol : Tussen de 0 en 5 % synthetische verdunning.
Pneumatisch spuitpistool en airless : Tussen de 5 en 20 % synthetische verdunning.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - info@g-levasseur.com - www.g-levasseur.com



LEVASSEUR
Your paint expert

AANBEVELINGEN

Omgevingsomstandigheden :

- De verwerkingstemperatuur en deze van de ondergrond moeten tussen de 10°C en 35°C liggen.
- Niet condenserende oppervlakte: De temperatuur van de oppervlakte en die van de omgeving moeten minstens 3°C hoger liggen dan het dauwpunt.
- De relatieve vochtigheid moet lager liggen dan 75 %.
- De minimale laagdikte moet tussen de 80 – 100µm droge verffilm liggen.

OPPERVLAKTE VOORBEREIDING

De te schilderen oppervlakten moeten zuiver zijn en volledig droog. Vuil, oude niet hechtende verflagen en vetsporen verwijderen door ontvetten, schuren of zandstralen, ontstoffen en reinigen.

Roest, walshuid of oude verflagen bij voorkeur zandstralen of gritstralen tot een minimum norm SA2 en indien stralen niet mogelijk is door schuren tot een norm St. 3.

Oude verflagen in goede staat die overschilderd moeten worden schuren of borstelen met een stalen borstel om de hechting te bevorderen; vervolgens reinigen en afstoffen.

Geschuurde en/of gezandstraalde oppervlakken moeten onmiddellijk na de voorbehandeling geschilderd worden.

REINIGING VAN HET MATERIAAL

Synthetische Verdunner.

BEWARING

1 jaar in gesloten en ongeopende verpakking.

Opslag in een goed geventileerd lokaal met temperaturen die schommelen tussen de + 5 en + 35°C.

Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.

S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – info@g-levasseur.com – www.g-levasseur.com