



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

# ZINK FOSFAAT PRIMER

## PRODUCT BESCHRIJVING

Eén component grondlaag op basis van alkyde hars, sneldrogend, gepigmenteerd met zink fosfaat. Kan binnen de 2 uur overdekt worden met sneldrogende afwerkingen.

## BESTEMMING

- Binnen en buiten
- Anticorrosie bescherming van metalen structuren en industriële installaties in landelijke of stedelijke omgeving met matige vervuiling.
- in landelijke, stedelijke of industriële omgeving met matige vervuiling.

## ONDERGRONDEN

- Ijzer, staal, gietijzer (ferro metalen) zorgvuldig ontroest en ontvet.
- Oude, verenigbare ondergronden in goede staat.

## VERWERKINGSGEGEVENS

Classificatie : NF T 36-005 Famille I Classe 4 a.

Harstype : Alkyde hars.

Uitzicht van de droge verffilm : Mat

Droog stofgehalte :  $75 \pm 3$  %

Droog stofgehalte in volume :  $55 \pm 2$  %

Densiteit : Tussen 1.40 en 1.55 afhankelijk van de kleuren.

Viscositeit bij 20°C : Meer dan 2 minuten FORD n°4 cup.

Flashpoint :  $> 21$  °C.

Droging bij 20°C, 60% HR en 40 µm secs :

- Stofvrij : 10 minuten
- Droog voor aanraking : 30 minuten
- Overschildebaar : voor 2u of na 24u.

Theoretisch verbruik :  $\pm 9$  m<sup>2</sup>/kg ; 40 µm droog zonder verlies op vlak ondergrond.

VOC : Zinkfosfaat + Verdunner : 396 g/l.

## VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND

Alle onzuiverheden moeten vakkundig verwijderd worden o.m. oude, niet hechtende verflagen, vetsporen, enz....

Roest, walshuid of oude verflagen verwijderen door stralen tot minimaal SA2 waarde. Indien stralen niet mogelijk is, borstelen, schuren of schrappen tot een norm ST3

Op oude hechtende en coherente verflagen, schuren of indien nodig een stalen borstel gebruiken op een goede hechting te bekomen op gladde oppervlakken, daarna spoelen of ontstoffen.

Bij twijfel, een hechtingstest uitvoeren.

### S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 - Fax. 02/ 376 38 86 - [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) - [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)



**LEVASSEUR**  
*Your paint expert*

## TOEPASSING

Aantal lagen : 1 à 2 lagen van elk +/- 40-80 micron droge dikte in functie van de agressiviteit van het milieu.  
Kwast of rol alleen op kleine ondergronden : Geen verdunning.  
Pneumatisch of airless pistool : Verdunning tussen de 5 en 20% met Synthetische Thinner.

## REINIGING VAN HET MATERIAAL

Synthetische Thinner.

## OVERSCHILDERBAARHEID

Geen afwerking met type Synthetische A lakken.  
Overdekbaar : Voor 2uur of na 24uur.  
Met RS lak of Rapidolac (White Spirit verdunbare verf) : Na 6 uur droogtijd van de primer.

## AANBEVELINGEN

Optimale verwerking :  
- De oppervlaktetemperatuur en de omgevingstemperatuur moeten tussen de 10°C en de 35°C.  
- Ondergrond moet vrij zijn van condensvocht: de temperatuur van de ondergrond moet minstens 3°C hoger liggen dan het dauwpunt.  
- Relatieve vochtigheid lager dan 75 %.

## BEWARING

1jaar in de originele ongeopende verpakking.  
Bewaren in een droog en goed geventileerd lokaal bij temperaturen tussen de + 5 en + 35°C.

*Onze product aanwijzingen en aanbreng technische aanbevelingen dienen ter ondersteuning van de professionele verwerkers. Bij het toepassen raden wij aan eerst een proefstaal te maken.*

**S.A. LEVASSEUR NEWCO N.V.**

Rue du Bourdon - 121 - Horzelstraat - B - 1180 BRUXELLES - BRUSSEL  
Tel. 02/ 376 00 18 – Fax. 02/ 376 38 86 – [info@g-levasseur.com](mailto:info@g-levasseur.com) – [www.g-levasseur.com](http://www.g-levasseur.com)